



ПАРАД ФМ 62 R

Дисперсионный агент для быстросхватывающихся микроцементов ТУ ВУ 690827846.005-2021

Добавка для приготовления суспензий на основе
быстросхватывающихся микроцементов

Парад Ц 650 R, Парад Ц 650 СС R

ПАРАД ФМ 62 R применяется как дисперсионный агент для быстросхватывающихся микроцементов сверхтонкого помола **Парад Ц 650 R, Парад Ц 650 СС R**. Обладает сильной водоредуцирующей способностью, позволяет получать устойчивую к расслоению суспензию микроцемента, увеличивать ее проникающие свойства в грунты и микротрещины, регулирует сроки схватывания суспензии микроцемента

Свойства

- высокая проникающая способность
- сильный пластифицирующий эффект
- обеспечивает регулирование сроков схватывания быстросхватывающихся микроцементов Парад Ц 650 R, Парад Ц 650 СС R

Дозировка

Рекомендуемая дозировка добавки: **2,8 – 3,8% от массы микроцемента**

Точная дозировка устанавливается по результатам испытаний с учетом свойств применяемого микроцемента, технических требований и условий работы.

Для определения требуемой дозировки добавки рекомендуется перед применением проводить подборы составов в условиях лаборатории. Технические специалисты ЗАО «ПАРАД» оказывают консультации в проведении лабораторных подборов.

Применение

- **ПАРАД ФМ 62 R** дозируется предварительно в воду затворения. Температура суспензии не должна опускаться ниже +5 °С.
- смеситель для приготовления суспензий микроцементов заполнить необходимым количеством воды
- в воду ввести добавку **ПАРАД ФМ 62 R** в рекомендуемой дозировке. Водный раствор добавки перемешивать **в течение 1 мин.**
- в полученный раствор добавить требуемое количество микроцемента и перемешать **в течение 3 мин.** В качестве оборудования для перемешивания следует применять высокоскоростные смесители, рекомендуемые для приготовления инъекционной смеси на основе микроцемента;
- приготовленную инъекционную смесь перекачать в агитатор. Производить периодически перемешивание на скорости 100...200 об/мин.;

- готовую смесь с дисперсионным агентом **ПАРАД ФМ 62 R** следует использовать в течение 30 минут после смешивания, чтобы гарантированно сохранить проникающую способность к заполнению трещин

Требования безопасности

- во время работы необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности и действующие нормы, использовать защитную одежду, очки и перчатки
- утилизация отходов должна производиться в соответствии с Государственным и местным законодательством, а также действующим ТНПА. Отходы продукта следует уничтожить или удалить в соответствии с правилами EWC-код 02 03 03, отходы тары и упаковки в соответствии с EWC-код 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07
- продукт не является опасным грузом в соответствии с инструкциями о транспортировке опасных грузов ADR, RID, AND, IMDG-Code, ICAO-TI, IATA-DGR

Условное обозначение

Агент дисперсионный для микроцементов быстросхватывающихся «ПАРАД ФМ 62 R»
ТУ ВУ 690827846.005-2021

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления в неповрежденной невскрытой упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях при температуре не ниже + 5 ° вдали от отопительных приборов. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по основным эффектам действия, и в случае соответствия, может быть использована по назначению.

Упаковка полимерные емкости 5 кг, 10 кг, бочка полимерная 200 кг. Дополнительные варианты упаковки – по согласованию с изготовителем.

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение по ТУ ВУ 690827846.005-2021	Значение фактическое
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета без посторонних примесей	Жидкость коричневого цвета без посторонних примесей
Плотность, г/см ³ (при температуре + 20 °С)	1,05 – 1,2	1,127
Показатель концентрации ионов водорода, pH (раствора 2,5 % концентрации)	3,0 ± 0,5	3,0
Содержание хлор-ионов, % не более	0,1	0,04

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией

Актуализация 2025/06