



Парад Г-77 (термостойкая грунтовка)

Грунтовка В М 1 Д «Парад Г-77» СТБ 1263-2001

- для стабилизации поверхности печей, каминов, дымоходов перед декоративной отделкой и облицовкой
- для внутренних работ
- готовый к применению состав

Парад Г-77 - термостойкий минеральный состав для грунтования нагреваемых поверхностей перед оштукатуриванием и облицовкой.

Обеспечивает прочность сцепления отделочных слоев с основанием при эксплуатации в режиме «нагрев – охлаждение».

Расход 0,1 – 0,2 кг / 1м² при нанесении в 1 слой

Применение

- работы по нанесению грунтовочного состава производить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 25°C;
- перед применением перемешать;
- грунтовочный состав наносить на очищенное обеспыленное основание в 1-2 слоя;
- состав наносить валиком или кистью сплошным равномерным слоем, не допуская пропусков;
- время сушки слоя - 30-60 минут;
- возможность нанесения последующих отделочных слоев – **через 2 часа** после грунтования;

Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления. Хранить в закрытых складских помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C в плотно закрытой упаковке.

Упаковка пластмассовые канистры по 1 кг

Технические характеристики Парад Г-77

Наименование показателя	Значение показателя по СТБ 1263-2001
Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более	24
Прочность сцепления со штукатуркой и шпатлевкой для внутренней отделки, МПа, не менее	0,4

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.