



## Г-86

Г-586 (для t применения ниже + 5 °С)

Грунтовка - праймер серая НВ ПМ цементная, 1 СС  
«Парад Г-86» СТБ 1263-2001

Грунтовка - праймер серая НВ ПМ цементная, 1 СС  
«Парад Г-586» СТБ 1263-2001

### ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ГРУНТОВКА-ПРАЙМЕР

Применяется при конструкционном ремонте бетона в качестве промежуточного слоя, обеспечивающего надежную структурную связь между старым бетоном и ремонтным материалом

**Г- 86** - грунтовка - праймер для обработки старого бетона и вскрытых арматурных каркасов с целью повышения адгезии ремонтных материалов ПАРАД РС к бетонным основаниям и арматуре.

Применяется для производства работ при t выше +5°С. Для выполнения работ при t ниже +5 °С предусмотрен “зимний” аналог: Г-586

**!!! Грунтовка-праймер Г- 86 (Г-586) не применяется при выполнении работ методом торкретирования.**

### Характеристика

- обеспечивает надежное сцепление ремонтируемого основания и ремонтного материала, обеспечивает их взаимодействие и совместную работу;
- служит для защитной антикоррозионной обработки вскрытых арматурных каркасов;
- перекрывает трещины в бетонном основании шириной раскрытия до 1 мм;
- увеличивает прочность сцепления ремонтного материала с основанием на 39% (Фактический показатель адгезии ремонтных материалов ПАРАД РС при подготовке основания с применением грунтовки-праймера Г-86 составляет 2,50 МПа)

### Расход

1,0 – 1,1 кг / 1м<sup>2</sup> (на 1 мм толщины слоя)

### Приготовление

- расчетное соотношение: 1 кг сухой смеси - 0,28 – 0,30 л воды
- во избежание расфракционирования рекомендуется при замесе использовать полный объем сухой смеси, содержащейся в упаковке;
- для приготовления рабочего раствора Г-86 использовать низкооборотистую электродрель со спиральной насадкой (допустимая скорость вращения 300-400 об./мин.)

- в емкость залить требуемое количество воды, сухую смесь постепенно засыпать в воду и размешать до получения однородной пластичной массы без комков.
- приготовленный раствор выдержать в состоянии покоя в течение 5-7 минут, после чего перемешать повторно
- **жизнеспособность приготовленного состава Г-86 – 90 минут (20 минут - для Г-586)**

## Применение

| Г-86  | <i>температура окружающего воздуха и основания выше + 5 °С</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ поверхность бетонного основания очистить, обеспылить струей сжатого воздуха и увлажнить водой до полного насыщения.</li> <li>▪ при невозможности увлажнения обеспыленную поверхность рекомендуется обработать грунтовкой <b>Г-81 Люкс</b> за 2 раза с расходом 0,25 – 0,3 кг/м<sup>2</sup>, что предотвратит «перетягивание» влаги старым бетоном из адгезионного слоя <b>Г-86</b> и обеспечит высокую прочность сцепления последующих конструктивных слоев. Время высыхания грунтовки <b>Г-81 Люкс</b> – 20-30 мин.</li> <li>▪ на поверхность очищенных от продуктов коррозии <b>арматуры и закладных деталей</b> нанести грунтовку-праймер <b>Г-86</b> в 1 слой толщиной 1 мм. Защитная обработка составом <b>Г-86</b> сохраняет высокощелочную среду на металлических поверхностях и обеспечивает их пассивацию внутри конструкции. Время выдержки – <b>30-60 мин.</b></li> <li>▪ после подготовки основания и обработки вскрытых арматурных каркасов приступить нанесению грунтовки-праймера <b>Г-86</b>. Состав наносить кистью в 2 слоя, толщина каждого слоя 1 мм. Первый слой следует тщательно втирать в ремонтируемую бетонную поверхность. Второй слой наносить совместно на бетонную поверхность и вскрытую арматуру.</li> <li>▪ <b>не более чем через 10 – 15 минут</b> после завершения грунтования поверхности приступить к выполнению комплекса работ по ремонту бетону с применением составов для ручного нанесения ПАРАД РС, строго соблюдая метод «мокрым по мокрому».</li> </ul> |
| Г-586 | <i>температура окружающего воздуха и основания ниже + 5 °С</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ температура основания, на которую наносится грунтовка-праймер, должна исключать возможность смерзания смеси в зоне контакта с основанием;</li> <li>▪ поверхность бетонного основания очистить и обеспылить струей сжатого воздуха;</li> <li>▪ на поверхность очищенных от продуктов коррозии <b>арматуры и закладных деталей</b> нанести грунтовку-праймер <b>Г-586</b> в 1 слой толщиной 1 мм. Защитная обработка составом <b>Г-586</b> сохраняет высокощелочную среду на металлических поверхностях и обеспечивает их пассивацию внутри конструкции. Время выдержки – <b>30-60 мин.</b></li> <li>▪ после обработки вскрытых арматурных каркасов выполнить грунтование поверхности ремонтируемого бетона. Грунтовку-праймер <b>Г-586</b> наносить кистью в 2 слоя, толщина каждого слоя 1 мм. Первый слой следует тщательно втирать в ремонтируемую бетонную поверхность. Второй слой наносить совместно на бетонную поверхность и вскрытую арматуру.</li> <li>▪ <b>не более чем через 10 – 15 минут</b> после завершения грунтования поверхности приступить к выполнению комплекса работ по ремонту бетону с применением материалов для ручного нанесения ПАРАД РС.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Срок хранения 6 месяцев** с даты изготовления. Хранить в закрытых складских помещениях с температурой воздуха не ниже +5 °С и относительной влажностью воздуха не более 75 % на поддонах, укрытых термоусадочной пленкой в плотно закрытой упаковке.

**Упаковка** Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг

#### Технические характеристики

| Наименование показателя                                                                                                              | Значение показателя по СТБ 1263-2001 | Фактические показатели |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Время высыхания покрытия до степени 3, не более                                                                                      | 24 часа                              | 16 мин.                |
| Показатель адгезии, МПа, не менее                                                                                                    | 0,8                                  | 1,5                    |
| <i>Прочность сцепления с основанием материалов для ремонта бетона ПАРАД РС при применении грунтовки-праймера Г-86, МПа, не менее</i> | 0,8                                  | 2,50                   |

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Актуализация 2023/07