

Г-96С

Грунтовка НВ П 1 СС "Парад Г-96С" СТБ 1263-2001



**Сухой концентрат
для приготовления укрепляющей грунтовки**

для внутренних и наружных работ

Г-96С – сухая смесь – концентрат для приготовления грунтовки проникающего типа, применяемой при подготовке оснований перед нанесением ремонтных материалов, штукатурных и малярных покрытий, клеящих составов на основе минеральных вяжущих.

- обеспечивает качественное сцепление ремонтных материалов, штукатурных слоев, защитно-отделочных покрытий, клеевых растворов с минеральными основаниями
- способствует надежной адгезии ремонтных и отделочных материалов при их послойном нанесении
- укрепляет поверхность, выравнивает впитывающую способность оснований
- связывает остатки пылевидных частиц, обычно препятствующих адгезии

Описание

Состав	сухая смесь полимеров, краситель
Область применения	■ внутренние и наружные отделочные работы ■ штукатурные системы утепления ■ ремонт бетонных и железобетонных элементов строительных конструкций, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры
Тип оснований	■ бетон, ячеистый бетон, керамзитобетон, кирпич ■ цементно-песчаные стяжки ■ цементно-песчаные, цементно-известковые штукатурки ■ армирующие слои на основе клеящих полимерцементных составов в штукатурных системах утепления
Количество воды (массовое соотношение)	1 часть сухого концентрата : 9 частей воды
на 0,5 кг сухого концентрата : 4,5 кг воды	
на 1 кг сухого концентрата : 9 кг воды	
Внешний вид	
сухого концентрата:	порошкообразная смесь розового цвета
приготовленного раствора:	розовый, непрозрачный, допускается выпадение осадка
Средний расход при нанесении в 1 слой	
приготовленного раствора	0,15 ... 0,17 кг / м ²
сухого концентрата	0,015 ... 0,017 кг / м ²
фактический расход зависит от впитывающей способности основания и может отличаться от среднего	

**Ориентировочная
площадь покрытия:**

0,5 кг сухого концентрата
(= 5 кг готового раствора) $\approx 30,0 \text{ м}^2$

1 кг сухого концентрата
(= 10 кг готового раствора) $\approx 60,0 \text{ м}^2$

Сроки высыхания при $t = + 20 \text{ }^\circ\text{C}$: 30 минут

Условия применения от $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ до $+25 \text{ }^\circ\text{C}$, влажность не более 75%

Упаковка пластмассовые ёмкости (ведра) 0,5 кг, 1 кг

Гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты изготовления при соблюдении условий хранения

Условия транспортирования и хранения хранить в плотно закрытой упаковке изготовителя в закрытых, сухих помещениях при температуре не ниже $+ 5 \text{ }^\circ\text{C}$. Допускается транспортировать при отрицательных температурах.

Указания по применению

Подготовка основания

- поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, без пятен масел или смазок
- отслоившиеся покрытия (краска, остатки раствора, цементное молочко) следует удалить, после чего поверхность очистить щёткой

Приготовление



- в чистую ёмкость залить требуемое количество воды, начать перемешивание
- в воду постепенно засыпать сухую смесь Г- 96С:
 - 0,5 кг сухого концентрата $\rightarrow$ 4,5 л воды
 - 1 кг сухого концентрата $\rightarrow$ 9 л воды



- для приготовления использовать строительные миксеры (электродрели) со спиральной насадкой. Замешивать следует на низкой частоте вращения до получения раствора однородной консистенции. Ориентировочное время перемешивания - 5 минут
- избегать интенсивного перемешивания на высоких оборотах для предотвращения пенообразования



15 минут


- приготовленный раствор выдержать в состоянии покоя в течение 15 минут, после чего повторно перемешать вручную



24 часа

- жизнеспособность приготовленного раствора - 24 ч

Применение




- для нанесения использовать малярный валик, кисть-макловицу



- грунтование выполнять в 1 слой с расходом 0,15...0,17 кг/м²
- для обработки пористых рыхлых пересушенных оснований с высокой впитывающей способностью рекомендуется предусмотреть дополнительное грунтование вторым слоем



- срок высыхания: 30 минут (из таблицы)
(при t = 20 °С и относительной влажности 40–60%)
- к нанесению последующих покрытий приступать после полного высыхания огрунтованной поверхности



- в ходе работ раствор следует периодически перемешивать
- допускается оседание твердых частиц



- по окончании работ инструмент промыть водой

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Насыпная плотность, кг/м ³	542,5
Время высыхания до степени 3, ч, не более	0,5
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	1,4
Плотность раствора грунтовки, кг/м ³	0,96
Водородный показатель раствора грунтовки pH	7,7

Фактические значения получены в нормальных условиях лабораторных испытаний.
Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное использование материала или применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Актуализация 2025/06