



МАСЛО №1

для пола в саунах и банях

Пропитка натуральная «БЕЛЫЕ ЛУГА» для внутренних работ
«Масло для пола в саунах и банях №1» ТУ ВУ 590819825.002-2016

- для обработки деревянных поверхностей в мокрых и влажных помещениях
- для горизонтальных поверхностей
- препятствует усушке, образует водоотталкивающую поверхность

Состав: натуральное льняное масло (более 70%), карнаубский воск, натуральные смолы

МАСЛО №1 – натуральная пропитка на основе льняного масла для обработки и декоративной отделки деревянных полов и настилов в банях и саунах, подвергающихся интенсивному перепаду температур и влажности.

МАСЛО №1 защищает дерево от влаги, плесени, гнили, грибков, водорослей и синевы, не шелушится. Содержит только натуральные ингредиенты природного происхождения. По консистенции - маслянистая жидкость. Обладает приятным запахом льняного масла.

Масло хорошо ложится на поверхность древесины, не оставляет потеков, быстро сохнет и безопасно для здоровья. Подчеркивает естественную красоту дерева, выделяя его текстуру и придавая мягкий матовый оттенок. Поверхность, обработанная маслом, выглядит как теплая натуральная древесина.

Защищает от воды и загрязнений деревянные полы бань или саун. Применяется по новым и уже покрытым маслосодержащими пропитками полам. Увеличивает срок службы полов, препятствуя пересыханию и растрескиванию дерева.

Тонировка



Расход

50 - 100 г/м² (при нанесении 1 - ого слоя)

30 - 50 г/м² (при нанесении 2 - ого слоя)

Подготовка основания

- существующее лаковое покрытие или краску удалить путем шлифования наждачной бумагой. Основание обеспылить.
- ЗАПРЕЩЕНО использовать для очистки влажную ткань.

Применение

- перед применением перемешать
- для достижения максимального результата и более глубокой пропитки масло рекомендуется подогреть. Масло наносить тонким слоем, равномерно распределяя по поверхности.
- рекомендованное количество слоев – 2; время сушки между слоями – 24 часа.
- масло наносить на очищенное основание при помощи кисти, шпателя, короткошерстного валика, поролоновой губки, ветоши без ворса. Категорически запрещено использовать синтетические ткани.
- через 24 часа с момента нанесения удалить с поверхности излишки ветошью и протопить баню (сауну). После остывания обработанные поверхности отполировать мягкой х/б тканью без ворса до состояния полного отлипа.

Условия применения

- обработку и сушку поверхности производить при температуре воздуха от +20 °С до +25 °С и относительной влажности не выше 80 %;
- ЗАПРЕЩЕНО наносить состав при воздействии прямых солнечных лучей, так как это может привести к сморщиванию покрытия и выпариванию масла;
- при нанесении состава и сушке в помещении обеспечить оптимальную циркуляцию свежего воздуха, не допуская сквозняков;
- температура обрабатываемой поверхности и масла от +20 до +25 °С;
- обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20 % от массы древесины в сухом состоянии;

Меры предосторожности

Пропитка безопасна при контакте с кожей. Пропитанные маслом ткань или ветошь утилизировать как бытовые отходы. Попавшее на кожу и одежду масло смыть теплым мыльным раствором. Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения 24 месяца от даты изготовления. Краску хранят в герметично закрытой таре в складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов

Упаковка Металлические емкости по 0,9 кг

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Цвет покрытия	Должен соответствовать утвержденному образцу
Внешний вид покрытия	Однородная без кратеров, пор и морщин поверхность
Время высыхания до степени 3 при температуре 20 ± 2 °С, ч, не более	24
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Устойчивость к истиранию	Высокая
Тип поверхности	Матовая

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.