



Парад PC 1386

РСС, ремонтная, цементная, M250, F50, W2, A1, K2, St-1
«Парад PC 1386» СТБ 1307-2012

Тонкодисперсная ремонтная смесь для устройства декоративного слоя

- для нанесения окрасочным пистолетом
- для вертикальных, потолочных и горизонтальных поверхностей
- толщина слоя: до 1 мм



Парад PC 1386 - тонкодисперсный состав на основе цементного вяжущего, минеральных и химических модификаторов для устройства декоративного слоя, сохраняющего фактуру бетонных поверхностей, и нивелирующего поверхностные дефекты оснований. Наносится распылением с использованием окрасочного пистолета с диаметром сопла 2,0÷2,5 мм, после высыхания образует ровный матовый слой серого цвета, надежно связанный с основанием.

Подготовка основания

- до нанесения ремонтной смеси поверхность очистить от загрязнений, обеспылить и увлажнить
- при наличии сильно впитывающих поверхностей бетонного основания подготовленную поверхность обработать грунтовкой **ПАРАД Г-81 Люкс** с расходом 0,25 – 0,3 кг/м². Грунтование поверхности препятствует поглощению влаги бетонным основанием
- время высыхания слоя грунтовки – 20-30 мин
- после обработки бетонного основания грунтовкой **ПАРАД Г-81 Люкс** увлажнение поверхности не производить.

Расход

0,3 кг сухой смеси/ 1 м² при толщине слоя до 1 мм

расход указан без учета технологических потерь

Приготовление

- для приготовления рабочего раствора: **1 кг сухой смеси - 0,33 – 0,35 л воды.**
- при необходимости использования части содержимого упаковки требуется тщательно перемешать в мешке сухую смесь для равномерного распределения компонентов.
- для затворения использовать воду по СанПиН 10-124 РБ 99.
- для приготовления рабочего раствора применять смесители принудительного действия (одновальные или двухвальные) со спиральной насадкой перемешиванием на низкой скорости вращения (300-400 об./мин.).

- при приготовлении небольших по объему замесов (до 3 кг сухой смеси) использовать низкооборотистую электродрель со спиральной насадкой (частота вращения 300-400 об./мин).
- в емкость смесителя залить требуемое количество воды, включить смеситель и постепенно засыпать готовую сухую смесь. Время перемешивания – 3 - 5 минут с момента введения всей сухой смеси. Приготовленный рабочий раствор оставить в состоянии покоя на 5-7 минут, после чего перемешать повторно.
- для исключения расслаиваемости приготовленный раствор регулярно перемешивать БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ ВОДЫ
- **жизнеспособность приготовленной смеси – не менее 30 минут.**

Применение

- работы производить при температуре от +5°C до +25°C в сухую погоду
- нанесение состава **РС 1386** рекомендуется выполнять распылением с применением окрасочного пистолета с диаметром сопла 2,0÷2,5 мм.
- рекомендуемая толщина нанесения до 1 мм, при необходимости повторного нанесения интервал между слоями – 1,5 - 2 часа.

Гидрофобизация покрытия

- для обеспечения долговечности декоративного слоя и защиты от разрушения при воздействии влаги и знакопеременных температур в холодный период года рекомендуется по истечении 1-2 суток твердения декоративного слоя нанести на поверхность гидрофобизирующую жидкость **ПАРАД Г-88** за один проход с расходом 0,2 кг/м².
- время полного высыхания гидрофобного слоя зависит от температуры окружающей среды и составляет в среднем 3-4 ч. В течение этого времени поверхность следует защищать от прямого воздействия атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты изготовления. Хранить в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 70% на поддонах, укрытых термоусадочной пленкой в плотно закрытой упаковке.

Упаковка Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.

Технические характеристики ПАРАД РС 1386

Наименование показателя	Фактические показатели
Прочность раствора на сжатие в возрасте 28 сут, МПа	25,72
Марка по водонепроницаемости	W2
Прочность сцепления с основанием, МПа	1,2
Марка по морозостойкости, не ниже	F 50
Прочность на растяжение при изгибе, МПа	6,5

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.