



Парад РСС – 21

РСС, кладочная, цементная, М75, F75, Пк2, St-4 «Парад РСС 21»

СТБ 1307-2012

**ТЕПЛЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ БЛОКОВ
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА**

Парад РСС - 21 модифицированная сухая смесь для приготовления легкого (теплого) раствора для выполнения кладки из блоков ячеистого бетона. Позволяет избежать мостиков холода и создать однородную конструкцию при соблюдении требуемой толщины шва.

Особенности

- высокая паропроницаемость
- обеспечение комфортного температурно-влажностный режим внутри помещений
- биологически нейтрален
- устойчив к воздействию микроорганизмов, образованию плесени и грибов
- водостойкость, морозостойкость

Расход

10 – 12 кг / 1 м² (при толщине шва 10 мм)

расход указан без учета технологических потерь

Приготовление

- расчетное соотношение сухой смеси к воде:

на 1 кг сухой смеси – 0,22...0,24 л воды

(на 1 мешок сухой смеси массой 20 кг – 4,4 ... 4,8 л воды)

- для приготовления раствора применять только нержавеющие ёмкости, очищенные от остатков схватившегося раствора
- при температуре окружающего воздуха ниже +10 °С для приготовления использовать воду, нагретую до +35...40 °С
- в емкость залить требуемое количество воды, постепенно засыпать в воду сухую смесь и размешать до получения густой однородной пластичной массы без комков
- выдержать в состоянии покоя в течение 5–10 минут, после чего перемешать повторно
- **жизнеспособность готового раствора: 90 – 120 минут**
- в процессе выполнения кладочных работ рабочий раствор периодически перемешивать без добавления воды

Применение

- кладочные работы производить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5°C.
- приготовленный раствор равномерно нанести на горизонтальную и вертикальную поверхность соседних блоков при помощи кельмы или зубчатого шпателя.
- **рекомендуемая толщина горизонтальных и вертикальных швов – 10 мм**
- коррекция положения уложенных блоков возможна в течение 10-15 мин.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты изготовления. Хранить в закрытых складских помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажностью воздуха не более 75 % на поддонах, укрытых термоусадочной пленкой в плотно закрытой упаковке.

Упаковка Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 20 кг

Технические характеристики ПАРАД РСС-21

Наименование показателя	Нормативное значение показателя по СТБ 1307-2012	Фактическое значение
Средняя плотность раствора, кг/м ³ , не более	1500	1287
Подвижность растворной смеси, марка	Пк2	Пк2
Водоудерживающая способность смеси, %, не менее	95	98,6
Прочность раствора на сжатие, марка	М 75	9,60 МПа (М 100)
Расслаиваемость, %, не более	10	5
Морозостойкость, марка	F75	F75
Теплопроводность, Вт/(м*К)	–	0,3

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Актуализация 2024/02