



Парад РСС – 23

РСС, кладочная, цементная, М50, F35, Пк2, St-4 «Парад РСС- 23» СТБ 1307-2012

Сухая смесь для приготовления кладочного раствора для кладки стеновых керамзитобетонных блоков

- улучшенные теплотехнические характеристики
- для кладки керамзитобетонных блоков
- для наружных и внутренних стен

Парад РСС- 23 - модифицированная сухая смесь для приготовления кладочного раствора для керамзитобетонных стеновых блоков с повышенной теплоизолирующей способностью.

Применение кладочного раствора **ПАРАД РСС-23** позволяет избежать мостиков холода в кладке из керамзитобетонных блоков и создать однородную конструкцию со стабильными теплотехническими характеристиками при соблюдении требуемой толщины шва.

Расход **15 – 17 кг / 1м² (при толщине шва 10 мм)**

расход указан без учета технологических потерь

Приготовление

- расчетное соотношение: **1 кг сухой смеси - 0,13-0,15 л воды**
- для приготовления раствора применять только нержавеющие ёмкости, очищенные от остатков схватившегося раствора
- при температуре окружающего воздуха ниже +10⁰С для приготовления использовать воду, нагретую до +35-40⁰С
- в емкость залить требуемое количество воды, постепенно засыпать в воду сухую смесь и размешать до получения густой однородной пластичной массы без комков
- приготовленный раствор выдержать в состоянии покоя 5 – 7 минут, после чего перемешать повторно
- **жизнеспособность готового раствора: 90-120 минут**
- в процессе выполнения кладочных работ рабочий раствор периодически перемешивать без добавления воды

Применение

- кладочные работы производить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5⁰С.
- приготовленный раствор равномерно нанести на горизонтальную и вертикальную поверхность соседних блоков при помощи кельмы или зубчатого шпателя.
- **рекомендуемая толщина горизонтальных и вертикальных швов – 10 мм**
- коррекция положения уложенных блоков возможна в течение 10-15 мин.



Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты изготовления. Хранить в закрытых складских помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажностью воздуха не более 75 % на поддонах, укрытых термоусадочной пленкой в плотно закрытой упаковке.

Упаковка Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг

Технические характеристики ПАРАД РСС-23

Наименование показателя	Значение показателя по СТБ 1307-2012
Влажность, %, не более	1,0
Подвижность растворной смеси, марка	Пк2
Водоудерживающая способность смеси, %, не менее	95
Прочность раствора на сжатие, марка	M50
Расслаиваемость, %, не более	10
Морозостойкость, марка	F35

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.