

Парад РСТ 90С

РСС, штукатурная Н (более 5мм), цементная, М200, F100, St-1 «Парад РСТ 90С» СТБ 1307-2012

- для сульфатостойких штукатурных покрытий по бетонным, каменным и отштукатуренным основаниям
- для торкрет - штукатурных станций
- для наружных отделочных работ при t выше $+5^{\circ}\text{C}$

Парад РСТ 90С - специальная сухая смесь на сульфатостойком цементе для приготовления штукатурного раствора с компенсированной усадкой.

Для предотвращения возникновения усадочных трещин штукатурного слоя в состав компонентов смеси включен расширяющий модификатор.

Образует защитное штукатурное покрытие, стойкое к агрессивным сульфатсодержащим средам и предохраняющее от их воздействия строительные конструкции.

Состав: сульфатостойкий портландцемент, фракционированный песок, модифицирующие добавки.

Расход **2,0 – 2,2 кг / 1м² (на 1 мм толщины слоя)**
(1600 – 1700 кг сухой смеси / 1 м³ готового раствора)

расход указан без учета технологических потерь

Приготовление

- расчетное соотношение: **1 кг сухой смеси - 0,14 – 0,16 л воды**
- точная водопотребность определяется пробным путем, рабочая подвижность готового раствора должна отвечать марке **Пк2** (осадка конуса 6 – 8 см)
- во избежание расфракционирования рекомендуется при замесе использовать полный объем сухой смеси, содержащейся в упаковке;
- в емкость смесителя залить требуемое количество воды, включить смеситель и постепенно засыпать готовую сухую смесь. Сухую смесь постепенно засыпать в воду и размешать до получения густой однородной пластичной массы без комков
- **жизнеспособность приготовленного раствора: 30 минут**

Для определения точного количества воды затворения до начала приготовления ремонтной смеси требуемого объема рекомендуется выполнить пробный замес и нанесение.

- при недостаточном количестве воды – на поверхности появляются участки с осыпающимся материалом, цвет становится неоднородным, увеличивается отскок, происходит пылеобразование
- при переизбытке воды происходит оплывание раствора с ремонтируемой поверхности

Применение

- штукатурные работы производить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5°C. Температура основания, на которую наносится штукатурная смесь, должна исключать возможность смерзания смеси в зоне контакта с основанием.
- При производстве штукатурных работ при температуре окружающего воздуха и основания ниже +5°C применять зимний аналог **ПАРАД РСТ 590**
- поверхность основания очистить и обеспылить струей сжатого воздуха
- основание не должно иметь трещин шириной более 0,2 мм, жировых и ржавых пятен, раковин, выколов, впадин глубиной 12 мм и более и диаметром более 5 мм;
- подготовленную поверхность основания увлажнить тонкораспыленной струей воды до появления на поверхности капельной влаги. Нанесение штукатурной смеси **ПАРАД РСТ 90** производить не ранее, чем поверхность потеряет блеск и станет матовой. Для удаления излишков воды применять обдув струей сжатого воздуха или ветошь из впитывающего материала. Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных оснований должна быть не более 8%
При невозможности увлажнения поверхности, для снижения впитывающей способности основания и обеспечения прочности сцепления штукатурного покрытия, поверхность огрунтовать составом **ПАРАД Г-81 Люкс**.
- торкретирование производить в один или несколько слоев. Количество и толщина штукатурного покрытия должны соответствовать проектной документации.
- до нанесения основных штукатурных слоев выполнить обрызг подготовленной поверхности раствором **ПАРАД РСТ 90** жидкой консистенции. Приступать к нанесению основных слоев после схватывания предыдущего.
- **рекомендуемая толщина основного штукатурного слоя - 5 мм**
- **устройство штукатурного покрытия толщиной более 20 мм не допускается!**
- каждый последующий слой наносить после того, как поверхность ранее нанесенного слоя схватилась, с обязательным предварительным увлажнением предыдущего слоя (метод «мокрое на мокрое»).

Уход

Для ухода за оштукатуренной поверхностью используют стандартные методы ухода за цементосодержащими материалами.

- При температуре окружающей среды от +5°C до +25°C: влажностный уход 2-3 раза в сутки в течение 3 дней. В случае невозможности осуществления влажностного ухода, нанести пленкообразующий влагоудерживающий состав **ПАРАД СП1 (0,25 кг/м²)**
- При температуре окружающей среды выше +25°C: для защиты оштукатуренной поверхности от пересыхания применять пленкообразующий влагоудерживающий состав **ПАРАД СП1 (0,25 кг/м²)**

Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления. Хранить в закрытых складских помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажностью воздуха не более 75 % на поддонах, укрытых термоусадочной пленкой в плотно закрытой упаковке.

Упаковка Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг

Технические характеристики ПАРАД РСТ 90С

Наименование показателя	Значение показателя по СТБ 1307-2012
Насыпная плотность, кг/м ³	1600-1700
Влажность, %, не более	1,0
Марка по прочности на сжатие, не менее	M200
Водоудерживающая способность, % не менее	95
Группа по сохраняемости подвижности (консистенции)	St-1
Средняя плотность раствора, кг/м ³ , не менее	1500
Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее	0,4
Марка по морозостойкости, не ниже	F100
Расслаиваемость, %, не более	10

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Парад РСТ 590С (зимний)

РСС, штукатурная Н (более 5мм), цементная, М200, F100, St-1 «Парад РСТ 590С» СТБ 1307-2012

- для сульфатостойких штукатурных покрытий по бетонным, каменным и отштукатуренным основаниям
- для торкрет - штукатурных станций
- для наружных отделочных работ при t ниже $+5^{\circ}\text{C}$

Парад РСТ 90С - специальная сухая смесь на сульфатостойком цементе для приготовления штукатурного раствора с компенсированной усадкой.

Для предотвращения возникновения усадочных трещин штукатурного слоя в состав компонентов смеси включен расширяющий модификатор. Применение противоморозных добавок позволяет выполнять работы при температуре ниже $+5^{\circ}\text{C}$ с сохранением заданных физико-механических показателей.

Образует защитное штукатурное покрытие, стойкое к агрессивным сульфатсодержащим средам и предохраняющее от их воздействия строительные конструкции

Состав: сульфатостойкий портландцемент, фракционированный песок, модифицирующие и противоморозные добавки.

Расход **2,0 – 2,2 кг / 1м² (на 1 мм толщины слоя)**
(1600 – 1700 кг сухой смеси / 1 м³ готового раствора)

расход указан без учета технологических потерь

Приготовление

- расчетное соотношение: **1 кг сухой смеси - 0,14 – 0,16 л воды**
- для затворения применять подогретую воду
- точная водопотребность определяется пробным путем, рабочая подвижность готового раствора должна отвечать марке **Пк2** (осадка конуса 6 – 8 см)
- во избежание расфракционирования рекомендуется при замесе использовать полный объем сухой смеси, содержащейся в упаковке;
- в емкость смесителя залить требуемое количество воды, включить смеситель и постепенно засыпать готовую сухую смесь. Сухую смесь постепенно засыпать в воду и размешать до получения густой однородной пластичной массы без комков. Время перемешивания в зимних условиях увеличивается на 25%

- **жизнеспособность готового раствора: 20 минут**

Для определения точного количества воды затворения до начала приготовления ремонтной смеси требуемого объема рекомендуется выполнить пробный замес и нанесение.

- при недостаточном количестве воды – на поверхности появляются участки с осыпающимся материалом, цвет становится неоднородным, увеличивается отскок, происходит пылеобразование
- при переизбытке воды происходит оплывание раствора с ремонтируемой поверхности

Применение

- температура основания, на которую наносится штукатурная смесь **ПАРАД РСТ 590С**, должна исключать возможность смерзания смеси в зоне контакта с основанием.
- поверхность основания очистить и обеспылить струей сжатого воздуха
- основание не должно иметь трещин шириной более 0,2 мм, жировых и ржавых пятен, раковин, выколов, впадин глубиной 12 мм и более и диаметром более 5 мм;
- торкретирование производить в один или несколько слоев. Количество и толщина штукатурного покрытия должны соответствовать требованиям проектной документации.
- до нанесения основных штукатурных слоев выполнить обрызг подготовленной поверхности раствором **ПАРАД РСТ 590С** жидкой консистенции. Приступать к нанесению основных слоев после схватывания предыдущего.
- **рекомендуемая толщина основного штукатурного слоя - 5 мм**
- **устройство штукатурного покрытия толщиной более 20 мм не допускается!**
- каждый последующий слой наносить после того, как поверхность ранее нанесенного слоя схватилась.

Уход

Для ухода за оштукатуренной поверхностью при температурах до +5°C влажностных методы ухода запрещены.

- При температуре окружающей среды до + 5°C предусмотреть укрытие оштукатуренных поверхностей теплоизоляционными материалами (пенополиэтилен) или устройство тепляков
- Не допускать замораживания штукатурного слоя в течение первых 7 суток

Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления. Хранить в закрытых складских помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажностью воздуха не более 75 % на поддонах, укрытых термоусадочной пленкой в плотно закрытой упаковке.

Упаковка Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг

Технические характеристики ПАРАД РСТ 590С

Наименование показателя	Значение показателя по СТБ 1307-2012
Насыпная плотность, кг/м ³	1600-1700
Влажность, %, не более	1,0
Марка по прочности на сжатие, не менее	M200
Водоудерживающая способность, % не менее	95
Группа по сохраняемости подвижности (консистенции)	St-1
Средняя плотность раствора, кг/м ³ , не менее	1500
Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее	0,4
Марка по морозостойкости, не ниже	F100
Расслаиваемость, %, не более	10

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.