



## Парад Ш-31

Защитно-отделочная штукатурка белая Н ПМ цементная 1 СС «Парад Ш-31» СТБ 1263-2001

**Парад Ш - 31** - модифицированная сухая смесь для приготовления защитно-отделочного состава для наружной отделки бетонных, кирпичных, ячеистобетонных и ранее оштукатуренных поверхностей.

Применяется для устройства декоративно-защитного слоя в легких штукатурных системах утепления.

Образует безусадочное защитное покрытие, стойкое к увлажнению атмосферными осадками и перепадам температур.

Хорошо обрабатывается структурными валиками.

Для наружных отделочных работ

**Расход** **2,0 – 2,5 кг / 1м<sup>2</sup> (на 1 мм толщины слоя)**

*расход указан без учета технологических потерь*

### Подготовка основания

- поверхность основания очистить и обеспылить струей сжатого воздуха;
- основание не должно иметь трещин шириной более 0,2 мм, жировых и ржавых пятен, раковин, выколов, впадин глубиной 12 мм и более и диаметром более 5 мм;
- для улучшения адгезии поверхность основания огрунтовать составом **ПАРАД Г-81 Люкс**. Грунтовку наносить на основание механизированным способом при помощи краскопульта или вручную при помощи кисти или валика. Время высыхания грунтовочного слоя до нанесения защитно-отделочного состава **Ш-31** – 2 часа.

### Приготовление

- расчетное соотношение: **1 кг сухой смеси - 0,22 – 0,24 л воды**
- в емкость залить требуемое количество воды, сухую смесь постепенно засыпать в воду и размешать до получения густой однородной пластичной массы без комков. Размешивание производить при помощи низкооборотной мешалки или электродрели со специальной насадкой (миксером)
- приготовленный раствор выдержать в состоянии покоя 5 - 7 минут, после чего перемешать повторно
- **жизнеспособность готового раствора: 90 - 120 минут**

### Применение

- наружные отделочные работы производить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +25°C.
- **рекомендуемая толщина слоя – 3 - 5 мм**
- при многослойном нанесении **время сушки каждого слоя – 3 - 4 часа**



- технологический перерыв до нанесения окрасочных составов – **48 часов**

**Гарантийный срок хранения 6 месяцев** с даты изготовления. Хранить в закрытых складских помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажностью воздуха не более 75 % на поддонах, укрытых термоусадочной пленкой в плотно закрытой упаковке.

**Упаковка** Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг

### Технические характеристики ПАРАД ШС-31

Наименование показателей	Значение показателя по СТБ 1263-2001
Влажность, %, не более	1,0
Водоудерживающая способность смеси, %, не менее	95
Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее	0,8
Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе, кг/м <sup>2</sup> , не более	2,0
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не менее	0,02
Морозостойкость, марка	100
Атмосферостойкость, циклы, не менее	100
Усадка покрытия	Отсутствие трещин в слое проектной толщины

**Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.**