Парад Ш-77

Защитно-отделочная штукатурка коричневая В М глиняная 1 СС «Парад Ш-77» СТБ 1263-2001

- сухая штукатурная смесь на основе глиняного вяжущего с содержанием натуральных древесных волокон для выполнения защитно-отделочного слоя по различным типам оснований (бетонным, кирпичным и деревянным)
- для внутренних отделочных работ

Расход **1,0 – 1,1 кг / 1 м^2 (на 1 мм толщины слоя)**

Глиняная штукатурка **Ш-77** предназначена для выравнивания и декоративной отделки стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Производится на основе натуральных компонентов: природной глины и древесных волокон. **Ш-77** используется для различных типов оснований: бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных, деревянных).

Рекомендуется для применения в вентилируемых помещениях, температура в которых не опускается ниже +7 °С. В помещениях с повышенной влажностью (санузлы, кухни) глиняная штукатурка требует дополнительной защиты от прямого попадания воды.

Характеристики

- отличается повышенной теплоизолирующей способностью, обусловленной содержанием натуральных древесных волокон.
- регулирует влажность воздуха в помещении: глиняная штукатурка поглощает избыточную влагу из воздуха и аккумулирует ее, а при сухом воздухе – возвращает обратно. Обладая способностью «дышать», пропускает содержащиеся в воздухе пары.
- поглощает шумы и запахи
- обладает антисептическими свойствами, препятствует появлению на стенах плесени;
- используется на различных основаниях: деревянных, кирпичных, бетонных и т.д.

Подготовка основания

- Перед нанесением штукатурки необходимо удалить с поверхности основания пыль, масляные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью.
- Для обеспечения качественного сцепления глиняной штукатурки с основанием поверхность рекомендуется обработать специальной грунтовкой **ПАРАД ЭКОПраймер.** К нанесению штукатурки **Ш-77** допускается приступать через 24 часа после окончания грунтования.

Приготовление

- расчетное соотношение: **1 кг сухой смеси – 0,8 … 0,9 л воды**
  (на 1 мешок 15 кг) – 12,0… 13,5 л воды)
- для приготовления штукатурного раствора в емкость залить требуемое количество воды, сухую смесь постепенно засыпать в воду и размешать до получения густой однородной пластичной массы без комков. Размешивание производить при помощи электродрели со специальной насадкой (миксером).
- приготовленный раствор выдержать в состоянии покоя в течение 5–7 минут, после чего перемешать повторно.
- **жизнеспособность раствора: 24 - 48 часов**. В пределах времени жизнеспособности при повышении вязкости приготовленный раствор следует периодически перемешивать. При необходимости при перемешивании допускается добавлять воду.

Применение

- работы с глиняной штукатуркой производить в помещениях при температуре воздуха не ниже +7 °С и влажности не выше 60 %. Указанные температурно-влажностные условия должны обеспечиваться во время работы и в течение 14 суток после окончания работ.
- состав наносить на подготовленное основание с использованием ручного штукатурного инструмента;
- **рекомендуемая толщина слоя (без применения армирующей сетки) – до 20 мм**
- при заглаживании оштукатуренной поверхности допускается незначительное увлажнение.
- для окраски оштукатуренных поверхностей применять паропроницаемые составы

Гарантийный срок хранения **6 месяцев** с даты изготовления. Хранить в закрытых складских помещениях с температурой воздуха не ниже + 5 °С и относительной влажностью воздуха не более 75 % на поддонах, укрытых термоусадочной пленкой в плотно закрытой упаковке.
Упаковка Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 15 кг

Технические характеристики ПАРАД Ш-77

Наименование показателей	Значение показателя по СТБ 1263-2001	Фактическое значение показателя
Влажность, %, не более	1,0	**0,15**
Водоудерживающая способность смеси, %, не менее	95	**98,8**
Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее	0,4	**0,7**
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не менее	0,02	**0,036**
Усадка покрытия	Отсутствие трещин в слое проектной толщины	**Отсутствие трещин в слое проектной толщины**

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Актуализация 2024/04

ГЛИНЯНАЯ ШТУКАТУРКА Ш-77

ОБРАЗЦЫ В РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНИКЕ НАНЕСЕНИЯ