



## Парад СП 2

Состав пленкообразующий влагоудерживающий  
«Парад СП 2» ТУ ВУ100926738.022-2015

Предназначен для поверхностной обработки цементобетонных покрытий по технологии “*мытый бетон*”.

**СП 2** – применяется для получения шероховатых бетонных поверхностей посредством замедления схватывания бетонной смеси в поверхностном слое и создания оптимальных воздушно-влажностных условий в процессе твердения бетона.

Технология устройства цементобетонных покрытий, получившая название “*мытый бетон*”, заключается в высвобождении крупнозернистого заполнителя с целью придания покрытию шероховатости, способствующей обеспечению требуемого коэффициента сцепления колеса с дорогой.

### Характеристики

- замедляет схватывание поверхностного слоя бетона;
- придает шероховатость поверхности бетона за счет высвобождения грубого зернистого заполнителя;
- не содержит органических растворителей;
- легко удаляется с поверхности щетками или струей воды.

### Применение

- **СП 2** поставляется готовым к применению и не требует дополнительного разведения водой.
- Перед применением рекомендуется перемешать состав вручную до однородного состояния без применения средств механизации. В жаркую погоду перед использованием состав необходимо выдержать в прохладном месте.
- Нанесение **СП 2** на свежеложенный бетон рекомендуется производить сразу после исчезновения свободной, пленочной воды на его поверхности и появления матового оттенка, но не позднее 1 ч с момента укладки бетонной смеси. На поверхности не должно быть пленки воды или ее скоплений.
- **СП 2** должен наноситься равномерным слоем, поскольку неравномерность нанесения может привести к различной степени замедления и глубине воздействия состава на поверхность бетона.
- В зависимости от климатических условий через 6-20 ч после нанесения **СП 2** он может быть удален щетками или струей воды, чтобы высвободить структуру грубого зернистого заполнителя.
- При необходимости создания оптимальных воздушно-влажностных условий в процессе дальнейшего твердения, на поверхность бетона наносят пленкообразующий влагоудерживающий состав для ухода за бетоном **СП 1**.

**Расход****280 - 300 г / м<sup>2</sup>****Меры предосторожности**

Состав пожаро-взрывобезопасен, нетоксичен. При попадании состава на кожу, глаза, слизистую они могут вызвать легкое раздражение. Перед каждым перерывом и по окончании работы руки необходимо тщательно помыть водой и мылом и натереть восстанавливающим кремом.

Не выливать остатки состава на землю и в воду. В случае разлития или вытекания состава посыпать песком или деревянными опилками и ликвидировать в мусоросжигательной станции.

**Гарантийный срок хранения 6 мес** от даты изготовления. Состав в упаковке следует хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С в местах не доступных прямому солнечному свету, на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. При хранении состава допускается повышение вязкости и небольшое расслоение, исчезающее при перемешивании.

**Упаковка** Полимерная тара номинальным объемом до 30 кг, пластиковые или металлические бочки по 180 кг, контейнер полиэтиленовый (еврокуб) вместимостью 1000 кг или в тара потребителя.

**Технические характеристики  
ПАРАД СП2**

Наименование показателя	Значение показателя
Агрегативная устойчивость рабочего состава	Отсутствие осадка или выделения одной из фаз
Условная вязкость рабочего состава, с	10 – 20
Концентрация ионов водорода, рН	7 – 10
Время формирования пленочного покрытия, ч, не более	3
Внешний вид сформированного пленочного покрытия	Непрерывное, однородное, без отслоений с подложки, трещин, пор, пузырей и других нарушений однородности покрытие
Массовая доля нелетучих веществ, %	4 – 6

**Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.**

Актуализация 2023/06