

**Закрытое акционерное общество
«ПАРАД»**



РЕКОМЕНДАЦИИ

**по проектированию, ремонту и вторичной защите бетонных и
железобетонных конструкций и сооружений от воздействия
агрессивных сред материалами ЗАО «ПАРАД»**

P 5.03. 001. 17

Срок действия с «23» июня 2017
до «23» июня 2022

РАЗРАБОТАНО:

Ведущий инженер службы по
оказанию услуг в строительстве
РУП «СтройМедиаПроект»

С.Л. Кондратенко
«20» июня 2017

Инженер службы по оказанию
услуг в строительстве
РУП «СтройМедиаПроект»

Н.О. Любименко
«20» июня 2017

МИНСК 2017



СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	3
2 Нормативные ссылки	6
3 Термины и определения	8
4 Требования к проектированию конструкций (первичная защита)	10
5 Требования к материалам для ремонта бетонных и железобетонных конструкций	12
6 Подготовка бетонной поверхности и арматуры	14
7 Приготовление материалов для ремонта	16
8 Правила производства работ	17
9 Уход за отремонтированными участками конструкций	21
10 Классификация и основные характеристики материалов и покрытий для вторичной защиты конструкций	23
11 Технология производства работ при вторичной защите	27
12 Контроль качества производства работ	30
13 Требования безопасности и охраны окружающей среды	33
Приложение А (справочное) Виды материалов для ремонта бетона и железобетона. Основные характеристики материалов. Известователь (поставщик) материалов	35
Приложение Б (рекомендуемое) Критерии оценки и требования к основным показателям качества материалов и покрытий для вторичной защиты бетонных и железобетонных конструкций производственных сельскохозяйственных зданий и сооружений	37
Приложение В (рекомендуемое) Материалы для вторичной защиты. Основные характеристики материалов. Известователь (поставщик) материалов	39
Приложение Г (рекомендуемое) Антикоррозионные свойства бетона после обработки гидроизоляционным составом «ГС Пронитрат»	46
Приложение Д (справочное) Эффективность материалов для защитных покрытий по основным показателям качества	49
Приложение Е (рекомендуемое) Материалы и покрытия для вторичной защиты. Рекомендуемые области применения	50
Приложение Ж (справочное) Перечень основного технологического оборудования для производства работ по вторичной защите бетонных и железобетонных конструкций	52
Приложение К (рекомендуемое) Форма журнала производства работ по устройству защитных покрытий	55
Приложение Л (рекомендуемое) Форма акта приемки защитного покрытия	56



1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие Рекомендации предназначены для применения при проектировании, ремонте и вторичной защите от воздействия агрессивных сред бетонных и железобетонных конструкций и сооружений, и содержит рекомендации по применению материалов ЗАО «Парад» и требования к ним, технологии производства работ, контролю качества, требования безопасности и охраны окружающей среды.

Настоящие Рекомендации предусматривают комплексную защиту конструкций от воздействия агрессивных сред, которая выполняется как в заводских условиях, так и на строительной площадке и обеспечивает необходимую долговечность зданий и сооружений.

1.2 Защиту от воздействия агрессивных сред открытых поверхностей бетонных и железобетонных конструкций и сооружений выполняют в соответствии с требованиями ТКП 45-2.01-111, ТКП 45-5.09-33 и настоящих Рекомендаций.

1.3 Заданная эксплуатационная долговечность конструкций должна обеспечиваться прежде всего мерами первичной защиты бетона.

Первичная защита бетонных и железобетонных конструкций обеспечивает применение бетонов, имеющих повышенную коррозионную стойкость к агрессивным воздействиям среды и способность защищать стальную арматуру от коррозии.

Меры первичной защиты включают в себя:

- использование для изготовления бетона и железобетона материалов, имеющих повышенную коррозионную стойкость;
- выбор составов и технологических режимов, обеспечивающих повышенную коррозионную стойкость бетона в агрессивной среде и его низкую проницаемость.

1.4 Вторичную защиту поверхностей бетонных и железобетонных конструкций выполняют в том случае, если их долговечность на стадии проектирования не может быть гарантированно обеспечена мерами первичной защиты бетона.

Вторичная защита, как правило, имеет ограниченный срок службы и должна возобновляться в случае видимых признаков морозного и коррозионного разрушения поверхностного слоя бетона конструкций.

1.5 Способы защиты бетонных и железобетонных конструкций от воздействия агрессивных сред выбирают и проектируют с учетом вида и конструктивных особенностей защищаемой конструкции, технологии ее изготовления, **возведения и условий эксплуатации**.



1.6 Вторичная защита открытых поверхностей бетонных и железобетонных конструкций должна назначаться проектной документацией с учетом условий эксплуатации конструкций по степени агрессивного воздействия среды.

1.7 Проектирование защиты конструкций от воздействия агрессивных сред в общих случаях выполняют в следующем порядке:

1.7.1 Устанавливают степень агрессивного воздействия среды на бетон и железобетон на основании анализа данных:

- геохимических характеристик грунтов и грунтовых вод в районе строительства;
- характеристик агрессивных компонентов (по виду и концентрации газообразных, жидких и твердых сред) в атмосфере окружающего воздуха и на горизонтальных поверхностях конструкций (при необходимости);
- наличия в районе строительства предприятий и сооружений с возможностью загрязнения воздушной среды, грунтов, грунтовых вод и т.п.

1.7.2 Для данного вида и степени агрессивного воздействия среды устанавливают требования к исходным материалам для бетонных и железобетонных конструкций, а также дополнительные требования к конструкциям и их элементам, относящиеся к первичной защите бетона (технологические, расчетно-конструктивные).

1.7.3 Выбирают, при необходимости, вид и способ вторичной защиты от воздействия агрессивных сред поверхностей конструкций и элементов (проектируют вторичную защиту).

1.8 Выбор способа вторичной защиты, материалов (покрытий) должен осуществляться на основании технико-экономического сравнения вариантов, исходя из минимума приведенных затрат, включающих стоимость материала (покрытия), необходимые расходы на подготовку поверхности к защите, технологию нанесения материалов и покрытий, расходы на возобновление защиты и ее периодичность и другие затраты, которые можно учесть.

1.9 При проектировании вторичной защиты поверхностей конструкций следует предусматривать:

- лакокрасочные тонкослойные покрытия при действии газообразных агрессивных сред в виде атмосферы воздуха, твердых сред в виде пыли и грязи, осаждающихся на наружных поверхностях конструкций;

- лакокрасочные покрытия повышенной толщины при действии жидких сред, при непосредственном контакте покрытия с жидкостью агрессивной средой.



- гидроизоляционные покрытия при действии жидких сред в виде атмосферных осадков, с поверхности грунта и конструкций, при непосредственном контакте покрытия с жидкой агрессивной средой;
- пропитку анткоррозионными жидкостями при действии жидких сред в виде атмосферных осадков, с поверхности грунта и конструкций, при непосредственном контакте покрытия с жидкой агрессивной средой;
- гидрофобизацию при периодическом увлажнении водой или атмосферными осадками в качестве обработки поверхности после нанесения лакокрасочного покрытия.

1.10 Замена материалов (покрытий), предусмотренных проектной документацией для устройства вторичной защиты, должна осуществляться в порядке, установленном в ТКП 45-1.02-295.

1.11 В настоящих Рекомендациях изложены общие требования к технологии производства работ по первичной и вторичной защите бетонных и железобетонных конструкций и сооружений и особенности применения для указанных целей конкретных рекомендуемых к использованию материалов ЗАО «ПАРАД».



2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих Рекомендациях использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты:

ТКП 45-1.02.295-2014	Строительство. Проектная документация. Состав и содержание.
ТКП 45-1.03-40-2006	Безопасность труда в строительстве. Общие требования
ТКП 45-1.03-44-2006	Безопасность труда в строительстве. Строительное производство
ТКП 45-1.03-161-2009	Организация строительного производства
ТКП 45-1.03-207-2010	Авторский надзор в строительстве. Порядок проведения
ТКП 45-2.01-111-2008	Защита строительных конструкций от коррозии
ТКП 45-5.09-33-2006	Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений. Правила устройства
СНБ 5.03.01-02	Бетонные и железобетонные конструкции
СТБ 1114-98	Вода для бетонов и растворов. Технические условия.
СТБ 1263-2001	Композиции защитно-отделочные. Технические условия
СТБ 1306-2002	Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения
СТБ 1414-2003	Добавка СПС для бетонов и растворов. Технические условия
СТБ 1416-2003	Жидкости для антикоррозионной защиты бетона. Технические условия
СТБ 1464-2004	Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог. Технические условия
СТБ 1543-2005	Смеси сухие гидроизоляционные. Технические условия
СТБ 1684-2006	Строительство. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ
ГОСТ 12.1.004-91	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.3.005-75	ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности



	Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект»
ГОСТ 12.4.011-89	ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 10060.2-95	Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании
ГОСТ 12730.3-78	Бетоны. Метод определения водопоглощения
ГОСТ 12730.5-84	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для разных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 25706-83	Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
ГОСТ 28574-2014	Задача от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий
ГОСТ 28575-2014	Задача от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытания паропроницаемости защитных покрытий
ТУ РБ 05891370.001-99	Краски водно-дисперсионные
ТУ BY 100926738.012-2005	Краски фасадные «Парад П»
ТУ BY 100926738.016-2011	Грунтовка водно-дисперсионная антикоррозионная «Парад АК-087»
ТУ BY 100926738.017-2011	Составы гидроизоляционные проникающие «Пронитрат»
ТУ BY 100926738.022-2015	Составы пленкообразующие влагоудерживающие «Парад СП»
ППБ Беларусь 01-2014	Правила пожарной безопасности Республики Беларусь



3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 агрессивная среда: Среда, воздействие которой вызывает коррозию строительного материала в изделии или конструкции.

3.2 активное покрытие: Покрытие, содержащее портландцемент или электрохимически активные компоненты, которые действуют как индикатор или могут обеспечивать локальную катодную защиту.

3.3 вторичная защита от коррозии: Защита от коррозии, достигаемая ограничением или исключением действия среды на конструкцию после ее изготовления.

3.4 газообразная агрессивная среда: Среда, агрессивное воздействие которой определяется составом и свойствами ее газообразной фазы.

3.5 гидрофобизирующая пропитка: Обработка строительного материала для создания водоотталкивающей поверхности.

3.6 жидккая агрессивная среда: Среда, агрессивное воздействие которой определяется составом и свойствами ее жидкой фазы.

3.7 карбонизация бетона: Процесс взаимодействия цементного камня с углекислым газом, приводящий к снижению щелочности жидкой фазы бетона.

3.8 коррозия железобетона: Разрушение железобетона в результате коррозии бетона и (или) коррозии арматуры.

3.9 коррозия строительного материала: Необратимый процесс ухудшения характеристик и свойств строительного материала в конструкции в результате химического, и (или) физико-химического, и (или) биологического воздействий.

3.10 коррозионная стойкость строительного материала: Способность строительного материала в изделии или конструкции в течение определенного срока сопротивляться воздействию агрессивной среды.

3.11 коррозионная стойкость строительной конструкции: Способность конструкции в течение определенного срока выполнять свои функции (с требуемой надежностью) при эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды.

3.12 первичная защита от коррозии: Защита от коррозии, достигаемая посредством выбора материалов, изменения состава или структуры строительного материала до изготовления или в процессе изготовления конструкции.



3.13 защитное покрытие: Сплошной слой толщиной до 5 мм, созданный на поверхности изделия или конструкции в результате специальной обработки с целью защиты от воздействия агрессивных сред.

3.14 совместимость: Свойство двух или нескольких материалов для покрытий применяться в системе окраски без проявления нежелательных эффектов.

3.15 степень агрессивности: Техническая характеристика интенсивности воздействия агрессивной среды по скорости разрушения.

3.16 твердая агрессивная среда: Среда, агрессивное воздействие которой определяется составом и свойствами ее твердой фазы.



4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОНСТРУКЦИЙ (первичная защита)

4.1 Проектирование конструкций осуществляется в соответствии с требованиями СНБ 5.03.01, ТКП 45-2.01-111 с учетом степени агрессивного воздействия среды (таблица 5.2 СНБ 5.03.01) и положений настоящих Рекомендаций.

Категория требований по трещиностойкости, допустимая ширина раскрытия трещин, марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости и минимальная толщина защитного слоя бетона принимаются по СНБ 5.03.01.

4.2 Бетонные и железобетонные конструкции, эксплуатирующиеся в условиях воздействия агрессивных сред, должны изготавливаться из материалов, обеспечивающих их коррозионную стойкость на весь заданный срок службы с учетом своевременного возобновления предусмотренной нормами защиты поверхностей конструкций.

Марку бетона железобетонных конструкций зданий и сооружений при воздействии на них агрессивных сред следует принимать W4 и выше.

Прямые и косвенные показатели проницаемости бетона (марка по водонепроницаемости, коэффициент фильтрации, водопоглощение и водоцементное отношение) приведены в таблице 10 ТКП 45-2.01-111.

4.3 Конструкции, предназначенные для эксплуатации в жидкой средне- и сильноагрессивной среде, должны иметь вторичную защиту в соответствии с разделом 11.

4.4 Конструкции зданий, которые подвергаются периодическому воздействию отрицательных температур, должны проектироваться с учетом требуемой марки бетона по морозостойкости в соответствии с действующими ТНПА по проектированию бетонных и железобетонных конструкций.

4.5 При проектировании конструкций, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия одновременно газовой и жидкой сред (кроме колонн, стоек, перегородок, стен животноводческих и птицеводческих зданий, а также зданий для аэротенков и кормоприготовительных цехов), предъявляются требования, соответствующие жидкой агрессивной среде.

4.6 Колонны, стойки, перегородки, стены зданий и зданий аэротенков и кормоприготовительных цехов проектируются с учетом требований, соответствующих газовой среде. Вторичная защита указанных конструкций производится на высоту до 1 м от уровня пола.

4.7 При изготовлении железобетонных конструкций необходимо применять фиксаторы проектного положения арматурных сеток и каркасов, которые должны быть изгото-
Р 5.03. 001. 17



тovлены из плотного цементно-песчаного раствора с водоцементным отношением не более 0,45 для конструкций, которые подвергаются воздействию среднеагрессивной жидкой среды и газовой среды.

4.8 При проектировании и изготовлении предварительно-напряженных железобетонных конструкций следует предусматривать и осуществлять натяжение арматуры на упоры, обеспечивающие требуемую толщину защитного слоя бетона. Конструкции с арматурой в виде пучков, прядей и канатов, расположенных в каналах или пазах, допускается предусматривать только для слабоагрессивных сред.

4.9 Закладные и крепежные детали железобетонных конструкций, как правило, должны быть защищены от коррозии в заводских условиях до бетонирования.

4.10 В рабочих чертежах железобетонных конструкций должны быть указаны нижеследующие требования:

- для бетона – показатели по проницаемости бетона (коэффициент диффузии СО₂, или марка по водонепроницаемости, или коэффициент фильтрации воды), виды цементов;

- для арматуры и закладных деталей – марка или класс стали, вид и толщина защитного покрытия для бетонов с пониженными защитными свойствами.

4.11 В пояснительной записке к проекту здания (сооружения) должны содержаться следующие сведения: вид среды и степень ее агрессивного воздействия на строительные конструкции; требования по герметизации стыков (конструкционные особенности и наименование материалов); параметры вторичной защиты, в т.ч. вид и толщина лакокрасочных покрытий бетонных и железобетонных конструкций; условия восстановления защитных покрытий стальных закладных деталей после проведения сварочных работ; потребность материалов для выполнения противокоррозионных работ.



5 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

5.1 Тип материала для выполнения работ по ремонту назначают с учетом реальных условий эксплуатации конструкций.

В качестве материалов для ремонта бетонных и железобетонных конструкций рекомендуется использовать готовые высокопрочные безусадочные сухие смеси по СТБ 1464.

5.2 Для ремонта конструкций, которые после проведения ремонтных работ в период эксплуатации будут подвергаться только температурным воздействиям без увлажнения, рекомендуются применять материалы типов РМmI и РМ mII.

Материалы типов РМmI и РМmII с наполнителем 0,63 мм рекомендуются применять для ремонта мелких неглубоких (до 10 мм) локальных дефектов (сколы ребер, мелкие раковины и др.).

Для ремонта протяженных по площади и глубоких (более 10 мм) дефектов (шелушение или разрушение защитного слоя, глубокие раковины и проломы, разрушения (сколы) торцов конструкций и др.) рекомендуется применять материалы типов РМmI и РМmII с наполнителем более 1,25 мм.

5.3 Ремонт конструкций, которые подвергаются в период эксплуатации увлажнению атмосферными осадками и температурным воздействиям, рекомендуется выполнять материалами типа РМmIII.

Ремонт конструкций, находящихся в зоне переменного уровня воды и в верхней зоне грунта, рекомендуется выполнять материалами типа РМmIV.

5.4 Для ремонта конструкций, подвергающихся в период эксплуатации температурным воздействиям, увлажнению атмосферными осадками и воздействию химических реагентов применяют материалы типов РМdI-РМdIV.

5.5 Для ремонта крупных повреждений конструкций, для восстановления защитного слоя бетонных конструкций применяют крупнозернистые ремонтные материалы литой консистенции, содержащие в своем составе крупный заполнитель (размер заполнителя более 5 мм).

5.6 Для ремонта или замены железобетонных элементов деформационных швов или других элементов конструкций, испытывающих в период эксплуатации значительные динамические воздействия, рекомендуется применять ремонтные материалы, содержащие в своем составе металлическую фибрку.

Р 5.03. 001. 17



5.7 Если проектной документацией не предусмотрена окраска отремонтированных конструкций, необходимо выполнить их защиту путем нанесения анткоррозионных жидкостей по СТБ 1414.

5.8 Работы по ремонту конструкций сооружений, находящихся во время проведения работ в эксплуатации и испытывающих многократно повторяющиеся динамические воздействия, рекомендуется выполнять с использованием быстротвердеющих или особо быстротвердеющих ремонтных материалов.

5.9 Работы по ремонту бетонных и железобетонных конструкций рекомендуется выполнять при положительных температурах воздуха с установившейся среднесуточной температурой не ниже плюс 5 °С и минимальной суточной температурой воздуха не ниже 0 °С.

При температуре воздуха до плюс 10 °С для приготовления смесей рекомендуется применять воду, нагретую до температуры плюс 35 °С и быстротвердеющие или особо быстротвердеющие ремонтные материалы.

При температуре воздуха ниже плюс 5 °С работы по ремонту следует производить с применением ремонтных материалов варианта исполнения «Зимний».

Работы по ремонту железобетонных конструкций сооружения, длительное время находившихся в условиях воздействия отрицательных температур воздуха, следует начинать не ранее чем через сутки после наступления положительных температур.

При температуре воздуха выше плюс 25 °С для приготовления ремонтных смесей рекомендуется применять холодную (артезианскую) воду с температурой не выше плюс 10 °С.

5.10 Основные виды рекомендуемых для применения ремонтных материалов и составов для ухода приведены в таблицах А.1, А.2 (приложение А).

6 ПОДГОТОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ И АРМАТУРЫ

6.1 Для обеспечения надежного сцепления бетона и арматуры ремонтируемых конструкций с ремонтным материалом производят подготовку бетонной поверхности и арматуры в соответствии с требованиями ТКП 45-5.09-33, настоящих Рекомендаций и технологической документации, предоставляемой с ремонтным материалом.

6.2 Поверхность бетона очищают от загрязнений, высолов, слоев старых лакокрасочных покрытий и грунтовок, а также слоев ранее нанесенных ремонтных материалов. Подлежат удалению имеющиеся на поверхности конструкций слои затвердевшего «цементного молока», слои пористого, размороженного, шелушащегося бетона с обязательным заглублением в «здравый» бетон.

6.3 Очистку и подготовку бетонной поверхности к ремонту в зависимости от ее состояния выполняют механическим, гидравлическим, термическим, химическим или комбинированным способами.

6.4 Для разделки и удаления слоев разрушенного бетона толщиной более 20 мм применяют перфораторы или отбойные молотки. При удалении поврежденного бетона в зоне расположения стержневой арматуры следует максимально избегать прямого механического воздействия перфораторов или отбойных молотков на арматуру.

Вскрытые арматурные стержни должны быть полностью оголены, а зазор между поверхностью бетона и стержнем должен быть не менее 10 мм при максимальной крупности зерен заполнителя ремонтного материала до 5 мм и не менее 20 мм – при крупности зерен заполнителя более 5 мм.

6.5 Вскрытую арматуру очищают от продуктов коррозии до металлического блеска, применяя термический, механический или химический способ очистки.

6.6 Трешины в бетоне шириной более 3 мм разделяют под конусы на глубину не менее их раскрытия и зачищают. При необходимости пробивают штрабы глубиной 20-50 мм и шириной 10 мм в сопряжениях горизонтальных и вертикальных поверхностей, а также по линии трещин с шириной раскрытия более 10 мм. Удаляют не прочный слой бетона и очищают поверхность с помощью металлической щетки;

Трешины в бетоне шириной менее 3 мм промывают с помощью аппарата высокого давления. При невозможности удаления из трещин продуктов коррозии выполняют разделку трещины механизированным или ручным инструментом на глубину до 5 мм.

Холодные швы бетонирования разделяют по всей длине независимо от их ширины с помощью отбойного молотка или перфоратора. Глубина разделки 25-30 мм
Р 5.03. 001. 17



при ширине шва 20 мм и более. Для швов меньшей ширины глубина разделки составляет 10-20 мм.

Полости напорных течей разделяют с помощью перфоратора на глубину не менее 50 мм. Очищают внутреннюю полость течи от непрочного и отслоившегося бетона.

6.7 Шероховатость подготовленной бетонной поверхности должна быть такой, чтобы высота выступов или глубина впадин составляла не менее 5 мм.

Для создания шероховатой поверхности используют зубило (при небольших объемах работ) или перфоратор.

6.8 На завершающем этапе подготовки обработанные бетонные поверхности очищают от пыли струей сжатого воздуха или струей воды под давлением.

7 ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА

7.1 Перед началом работ по приготовлению ремонтных материалов следует проверить наличие необходимого количества сухих смесей, а также наличие и исправность технологического оборудования, приспособлений и инструментов.

7.2 В зависимости от погодно-климатических условий в момент производства работ и вида применяемой сухой смеси приготовление ремонтного материала осуществляют порционно из расчета полного его использования за период времени, в течение которого удобоукладываемость (консистенция) ремонтного материала сохраняется в допустимых пределах.

7.3 Для приготовления ремонтных материалов применяют смесители циклического действия с принудительным перемешиванием.

Для приготовления небольших по объему замесов рекомендуется использовать ведра и миксер или электродрель со специальной насадкой. Скорость вращения рабочего органа должна составлять 300-500 мин⁻¹.

7.4 Вскрывать мешки с сухой смесью рекомендуется непосредственно перед началом работ по приготовлению ремонтного материала.

7.5 Приготовление в смесителях сухих смесей производят в следующей последовательности. В емкость смесителя заливают дозированное количество воды, включают смеситель и засыпают в нее требуемое количество сухой смеси. Время перемешивания составляет не менее 3 мин с момента введения в смеситель всей сухой смеси. Приготовленный раствор выдерживают в состоянии покоя в течение 5-7 мин и дополнительно перемешивают в течение 1-2 мин. Вода затворения должна удовлетворять требованиям СТБ 1114.

Количество воды затворения в зависимости от требуемой консистенции смеси назначают в соответствии с указаниями по применению, нанесенными на этикетку материала, и уточняют в строительной лаборатории путем приготовления пробных замесов.

7.6 Готовые к применению материалы литой консистенции, содержащие в своем составе крупный заполнитель, допускается приготавливать в смесителях циклического действия с гравитационным перемешиванием.



8 ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

8.1 При производстве работ по ремонту бетонных и железобетонных конструкций производственных сельскохозяйственных зданий и сооружений от воздействия агрессивных сред следует соблюдать требования ТКП 45-2.01-111, ТКП 45-5.09-33, действующих технологических карт и настоящих Рекомендаций.

8.2 До начала работ необходимо осуществить мероприятия по анткоррозионной защите вскрытой и выступающей стальной арматуры и закладных изделий.

Для этого на их поверхность наносят анткоррозионную водно-дисперсионную грунтовку «Парад АК-087» (далее грунтовка АК-087). Рекомендуемая толщина каждого слоя не менее 50 мкм.

8.3 Не менее чем за 6 ч и непосредственно перед нанесением ремонтного материала бетонную поверхность обильно смачивают тонкораспыленной струей воды. В сухую и жаркую погоду производят многократное обильное смачивание поверхности. Каждое последующее увлажнение производят после высыхания воды на поверхности бетона.

Нанесение ремонтного материала производят не ранее, чем ремонтируемая бетонная поверхность потеряет блеск и станет матовой.

Для удаления излишков воды применяют обдув поверхности струей сжатого воздуха.

8.4 Ремонтные материалы наносятся на ремонтируемую бетонную поверхность по слою из грунтовочного материала «Парад Г-86» (далее грунтовка-праймер Г-86) способом «мокре на мокре».

8.5 Сколы ребер, крупные раковины и разделанные по контуру трещины заделывают ремонтным материалом вручную с применением инвентарных приспособлений для штукатурных труб, а другие дефекты, в зависимости от вида, глубины повреждений бетона и объема работ, с использованием опалубки, способом мокрого и сухого торкретирования.

В случае применения опалубки и материалов литой консистенции заделку трещин вручную не производят.

8.6 Сколы торцов конструкций, разрушения бетона, деформационных швов, глубокие и большие по площади разрушения защитного слоя бетона боковых поверхностей



стей, разрушения, вызвавшие необходимость вскрытия арматуры, ремонтируются с использованием опалубки и материалов литой консистенции.

Если толщина укладываемого слоя превышает 50-60 мм, для ремонта необходимо использовать материалы, содержащие крупный заполнитель.

Перед установкой опалубки ко всем ремонтируемым поверхностям конструкции сооружения крепят сварные проволочные сетки. Расстояние между сеткой и бетонной поверхностью должно быть не менее 15 мм.

8.7 При применении опалубки раствор следует заливать в опалубку непрерывно и только с одной стороны для того, чтобы избежать захвата воздуха. Отделка поверхности производится выравнивающей рейкой и при необходимости заглаживается терком.

8.8 Работы по ремонту повреждений бетона, распространенных на значительной площади вертикальных, наклонных или потолочных поверхностей конструкций, восстановление разрушенного защитного слоя или наращивание существующего до требуемой толщины выполняют, как правило, способом мокрого или сухого торкретирования.

8.9 Нанесение ремонтного материала на подготовленную поверхность конструкции производят круговыми движениями с частичным перекрытием ранее покрытых участков.

8.10 Применяемый ремонтный материал следует наносить послойно. При этом толщина каждого слоя должна зависеть от консистенции материала, а общая толщина наносимого слоя, зависящая от глубины повреждений бетона, должна быть определена проектной документацией.

В том случае, когда к ремонтируемой бетонной поверхности предъявляются требования по ровности, сразу после нанесения каждого слоя ремонтного материала его поверхность рекомендуется предварительно разгладить деревянной гладилкой.

8.11 Каждый последующий слой материала рекомендуется наносить лишь после того, как поверхность ранее нанесенного слоя станет жесткой. В зависимости от скорости твердения применяемого ремонтного материала и погодно-климатических условий во время проведения работ интервал времени может составить от 15 до 60 мин.

8.12 После нанесения последнего слоя материала, когда его поверхность станет жесткой, производят отделку нанесенного слоя деревянной гладилкой или мастерком, а затем теркой с покрытием из губки или войлока.

8.13 При небольших объемах работ ремонт выполняют вручную с применением инвентарных инструментов для штукатурных работ (деревянных гладилок, мастерков, войлочных и губчатых терок, жестких щеток).



8.14 При конструкционном ремонте бетона раствор наносят на основание металлическим шпателем вдавливающими движениями. Окончательная отделка достигается разглаживаем деревянным, пластмассовым или синтетическим терком. Обработку терками необходимо начинать тогда, когда бетон схватился.

8.15 Небольшие по площади дефекты на горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностях, а также неглубокие дефекты в потолочных поверхностях конструкций заполняются ремонтным материалом, как правило, в один прием.

Для этого используют ремонтный материал низкопластичной консистенции с минимально допустимым количеством воды затворения.

8.16 Глубокие и большие по площади дефекты вертикальных, наклонных и потолочных поверхностей конструкций ремонтируются тиксотропным материалом, который наносится в несколько слоев.

Для потолочных поверхностей максимальная толщина слоя ремонтного материала ориентировочно должна быть в 1,5-2 раза меньше, чем для вертикальных, и определяться опытным путем.

8.17 Материалы для ремонтно-восстановительных работ должны отвечать требованиям СТБ 1464 и иметь прочность не ниже прочности бетона восстанавливаемой конструкции.

8.18 Основные работы с применением грунтовки «Парад Г-81 Люкс»

Грунтовку «Парад Г-81 Люкс» (далее грунтовка Г-81 Люкс) наносят на подготовленную бетонную или железобетонную поверхность с целью укрепления и выравнивания впитывающей способности основания. Перед применением грунтовку следует тщательно перемешать до получения однородной консистенции при помощи дрели с насадкой. Грунтовку можно наносить на поверхность при помощи пистолета-распылителя, кисти или валика тонким равномерным слоем. На поверхность с большой поглощаемостью грунтовку наносят повторно (через 30-60 минут) после полного высыхания первого слоя. Последующий слой грунтовки наносится поперек предыдущего.

8.19 Основные работы с применением грунтовки АК-087

За 60-90 минут до нанесения ремонтных материалов «Парад» на поверхность стальной арматуры кистью наносят грунтовку АК-087 в один два слоя с промежуточной сушкой 40-60 мин. Перед применением грунтовку следует тщательно перемешать до



получения однородной консистенции при помощи дрели с насадкой. Грунтовку наносят в один-два слоя распылителем, при помощи валика или кисти.

8.20 Основные работы с применением грунтовки-праймер Г-86

Для создания промежуточного адгезионного слоя между старым бетоном и наносимым на его поверхность ремонтным материалом, для создания защиты арматуры от коррозии, а также для выравнивания основания на подготовленную поверхность через 1 час после нанесения грунтовки Г-81 Люкс наносят грунтовку-праймер Г-86. Действия состава основано на эффекте создания высокощелочной среды на поверхности арматуры.

На строительной площадке, перед началом ремонтно-восстановительных работ грунтовку-праймер Г-86 высыпают в емкость с водой и тщательно перемешивают до тех пор, пока не получится густая однородная масса. Соотношение сухой смеси к воде должно быть: на 1 кг смеси примерно 0,28-0,30 л воды. Размешивание производят при помощи низкооборотной электродрели со специальной насадкой (миксером). Приготовленный раствор должен находиться в состоянии покоя 7-10 мин, после чего его снова перемешивают. Готовиться столько раствора, сколько необходимо для работы в течение 1,5 часов. Во время нанесения раствора на восстанавливаемую поверхность, приготовленный раствор периодически повторно перемешивают.

Раствор грунтовки-праймер Г-86 наносят на подготовленную поверхность и арматуру кистью или щеткой (средней жесткости) в два слоя с интервалом в 60-90 минут. Толщина каждого слоя должна быть не менее 1 мм. Первый слой необходимо тщательно втирать кистью или щеткой в ремонтируемую бетонную поверхность.

8.21 В случаях, когда по результатам обследований устанавливается несоответствие физико-технических свойств бетона (морозостойкости, водонепроницаемости, коррозионной стойкости и т.п.) восстанавливаемых конструкций проектным требованиям, следует произвести вторичную защиту поверхности конструкций после их восстановления.

9 УХОД ЗА ОТЕМОНТИРОВАННЫМИ УЧАСТКАМИ КОНСТРУКЦИЙ

9.1 После выполнения работ по нанесению ремонтного материала необходимо обеспечить тщательный уход за нанесенным покрытием:

а) Обязательно следует производить увлажнение поверхности после того, как ремонтный материал схватился и не будет опасности смыва материала с поверхности бетона. Смачивать водой необходимо в течение 3 сут 2-3 раза в день с расходом воды 1-3 л/м².

Наименьшее число увлажнений отремонтированной поверхности конструкций в течение суток в зависимости от средней температуры воздуха днем приведено в таблице 1.

Таблица 1

Температура воздуха, °С	Наименьшее число увлажнений защищаемой поверхности
20	3
25	4
30	6
35	8

б) В случае использования ремонтных материалов при температуре воздуха (поверхности основания) выше 25 °С все поверхности, открытые для воздуха, должны быть обработаны пленкообразующим влагоудерживающим составом «Парад СП 1» (далее состав СП 1), не ухудшающим внешний вид конструкции и эстетическое восприятие сооружения.

Состав СП 1 поставляется готовым к применению и не требует дополнительного разведения водой.

Уход за свежеуложенным бетоном с помощью состава должен начинаться сразу же после нанесения на поверхность бетона искусственной шероховатости.

Состав рекомендуется наносить в один слой, это повышает однородность нанесенного слоя.

Уход за свежеуложенным бетоном рекомендуется производить сразу после исчезновения свободной, пленочной воды на его поверхности и появления матового оттенка, ориентировочно через 0,5-2 ч после укладки бетона (в зависимости от температуры и влажности воздуха).

Состав может быть нанесен любым способом, обеспечивающим равномерное распределение его по поверхности (без пропусков), включая боковые грани бетонного основания, и формирование одинакового по толщине влагозащитного покрытия.

Предпочтение следует отдавать безвоздушному распылению с помощью "удочек", окрасочных агрегатов высокого давления и т.д., обеспечивающих качественное распыление при заданном количестве, минимальное туманообразование и потери состава.

Ориентировочный расход 350-400 г/м². Расход зависит от шероховатости поверхности, скорости ветра, влажности и температуры.

в) В случае невозможности увлажнения поверхности водой рекомендуется на отремонтированную поверхность уложить влажную/мокрую мешковину.



10 КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ

10.1 Материалы и покрытия для вторичной защиты открытых поверхностей бетонных и железобетонных конструкций сооружений условно подразделяются на четыре группы:

- анткоррозионные жидкости:
 - а) гидрофобизирующие;
 - б) ингибирующие;
 - в) содержащие мигрирующие ингибиторы коррозии стальной арматуры;
- лакокрасочные материалы и покрытия:
 - а) тонкослойные;
 - б) повышенной толщины;
- гидроизоляционные смеси:
 - а) на цементно-полимерной основе поверхностные и проникающие;
 - б) полимерные;
- материалы для ремонта и защиты бетона из сухих смесей на полимерцементно-минеральной основе.

10.2 При выборе материалов и покрытий для вторичной защиты конструкций сооружений необходимо учитывать условия эксплуатации защищаемых конструкций и их элементов, показатели качества ремонтных материалов, их долговечность и стоимость.

10.3 С учетом условий эксплуатации покрытия для вторичной защиты подразделяются на четыре группы, защитные свойства которых повышаются от первой группы к четвертой (таблица 2).

Таблица 2

Требования к покрытию по стойкости	Класс среды по условиям эксплуатации			
	ХАО (неагрессивная)	ХА1 (слабоагрессивная)	ХА2 (умеренно агрессивная)	ХА3 (сильно агрессивная)
Атмосферостойкое	Ia	IIa	IIIa	IVa
Атмосферостойкое и химически стойкое	Не применяют	IIax	IIIax	IVax
Атмосферостойкое и химически и трещино-стойкое	Не применяют	IIaxtr	IIIaxtr	IVaxtr

10.4 Защитные покрытия, нанесенные на конструкцию сооружения, не должны иметь пропусков, трещин, сколов, пузырей, кратеров, морщин и других дефектов, снижающих их защитные свойства и должны быть паропроницаемыми.

10.5 Критерии оценки и требования к основным показателям качества материалов для вторичной защиты бетонных и железобетонных конструкций сооружений приведены в таблице Б.1 (приложение Б).

10.6 Гидрофобизирующие антикоррозионные жидкости применяют с целью придания поверхности бетона водоотталкивающих свойств в тех случаях, когда необходимо избежать увлажнения поверхности слоев бетона.

10.7 Ингибирующие антикоррозионные жидкости применяют при необходимости создания поверхностного слоя бетонных и железобетонных конструкций повышенной водонепроницаемости, морозостойкости и коррозионной стойкости.

10.8 Антикоррозионные жидкости с мигрирующими ингибиторами коррозии применяются для пропитки бетона и железобетона с целью репассивации прокорродированной и предотвращения коррозии чистой стальной арматуры, находящейся в структуре затвердевшего бетона и как профилактическая защита новых конструкций.

Для повышения прочности сцепления защитных материалов с поверхностью «старого» бетона рекомендуется через 24 ч после нанесения антикоррозионной жидкости с мигрирующими ингибиторами коррозии обработать поверхность бетона специальной грунтовкой-праймер Г-86, обеспечивающей увеличение прочности сцепления нового ремонтного материала с основанием.

10.9 Перечень основных рекомендуемых к применению антикоррозионных жидкостей в зависимости от основного эффекта действия (характера взаимодействия с поверхностью бетона), а также изготовитель (поставщик материалов) приведен в таблице В.1 (приложение В), эффективность применения в таблице Д.1 (приложение Д).

10.10 Применяемые для вторичной защиты лакокрасочные материалы и покрытия должны обладать стойкостью к воздействию климатических факторов в макроклиматических районах с умеренным (УI) или с холодным (ХЛI), или с умеренным и холодным (УХЛI) климатом по ГОСТ 15150. Цифра I обозначает эксплуатацию конструкции на открытом воздухе.

10.11 Лакокрасочные тонкослойные и повышенной толщины покрытия, связанные адгезионно с поверхностью бетона, выполняют функции изоляции, предотвращая попадание влаги и агрессивной среды в тело бетона, и требуют обновления во времени.

10.12 Перечень основных рекомендуемых к применению лакокрасочных материалов, характеристика материалов по типу связующего и растворителя, а также изгото-



витель (поставщик материалов) приведены в таблице В.2 (приложение В), эффективность применения – в таблице Д.2 (приложение Д).

10.13 Гидроизоляционные материалы применяют при необходимости создания поверхностного слоя конструкции повышенной водонепроницаемости.

Гидроизоляционные проникающие смеси представляют собой сухие смеси, затворяемые водой. Активные химические составляющие растворяются в воде и образовывают реакцию с ионными частицами кальция и алюминия, оксидами и солями металлов, которые изначально присутствовали в бетоне. Результатом этой реакции является образование нерастворимых кристаллов солей, которые заполняют поры и капилляры, тем самым делая бетон водонепроницаемым. Рекомендуемая толщина слоя 1,5-2 мм.

Гидроизоляционные поверхностные смеси состоят из смеси цемента с минеральным наполнителем и полимерного связующего. Благодаря цементной составляющей эти покрытия обладают хорошей адгезией к основанию. При этом пластифицирующие добавки помогают материалу успешно работать не только на жестких поверхностях, но и в местах, подвергающихся деформациям и вибрациям, а водозащитные связующие компоненты проникают в поры основания и герметично закупоривают их. Рекомендуемая толщина слоя 3-4 мм.

10.14 Выбор гидроизоляционного покрытия пола определяется степенью агрессивности жидких сред и интенсивностью их воздействия.

При малой интенсивности и слабой степени агрессивного воздействия среды должна быть предусмотрена полимерная гидроизоляция.

При средней и большой интенсивности воздействия слабоагрессивных жидкых сред или при малой интенсивности воздействия средне- и сильноагрессивной среды следует предусматривать поверхностную гидроизоляцию.

При большой интенсивности воздействия сильноагрессивной среды должна предусматриваться гидроизоляция проникающего действия. Такая же гидроизоляция должна предусматриваться под каналами и сточными лотками с распространением ее на расстояние 1 м в каждую сторону.

При проектировании полов на грунте в случае средней и большой интенсивности воздействия, средне- и сильноагрессивных сред должна дополнительно предусматриваться проникающая гидроизоляция под подстилающим слоем независимо от наличия грунтовых вод и их уровня.

Покрытие пола, непосредственно воспринимающее воздействие агрессивных жидкостей, выполняется из бетона марки не ниже С20/25 с гидроизоляционной добавкой «ГС Пронитрат Микс».

10.15 Перечень гидроизоляционных материалов, их основные характеристики и свойства, изготовитель (поставщик материалов) приведены в таблице В.3 (приложение В). Химические свойства бетона, обработанного гидроизоляционной проникающей смесью «ГС Пронитрат» приведены в таблице Г.1 (приложение Г).

10.16 Перечень рекомендуемых для вторичной защиты ремонтных материалов, основные свойства, а также изготовитель (поставщик материалов) приведены в таблицах А.1, А.2 (приложение А).

10.18 Рекомендуемые области применения материалов и покрытий для вторичной защиты бетонных и железобетонных конструкций сооружений приведены в приложении Е.

11 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ВТОРИЧНОЙ ЗАЩИТЕ

11.1 При производстве работ по вторичной защите бетонных и железобетонных конструкций от воздействия агрессивных сред следует соблюдать требования ТКП 45-5.09-33, ТКП 45-2.01-111, проектной документации и настоящих Рекомендаций.

11.2 Работы по вторичной защите конструкций от воздействия агрессивных сред следует выполнять после окончания всех предшествующих строительно-монтажных работ, в процессе которых защитное покрытие может быть повреждено.

11.3 Для бетонных и железобетонных конструкций вновь возводимых сооружений, а также сооружений, подлежащих ремонту с применением материалов на цементной основе, вторичную защиту выполняют после достижения бетоном требуемой прочности и завершения процессов структурообразования ремонтных материалов, но не раньше чем через 28 сут с момента изготовления или ремонта.

11.4 Работы по устройству вторичной защиты следует выполнять при температуре окружающего воздуха, защитных материалов и защищаемых поверхностей бетона не ниже 5 °C.

11.5 Перечень основного технологического оборудования, рекомендуемого для производства работ по вторичной защите бетона конструкций и сооружений, приведен в таблице Ж.1 (приложение Ж).

11.6 Пропитку бетонной поверхности антакоррозионными жидкостями следует производить с помощью краскопульта или других распылителей механического действия, применяемых при производстве окрасочных работ.

При обработке небольших по площади поверхностей бетона, а также труднодоступных участков конструкций нанесение антакоррозионных жидкостей выполняют малярным валиком или кистью.

11.7 Расстояние форсунки до пропитываемой поверхности бетона должно быть в пределах 0,3-0,5 м. При таком расстоянии рекомендуемый диаметр факела составляет 50-60 см.

11.8 При пропитке поверхности бетона распыляющая удочка должна перемещаться со скоростью 0,2-0,4 м/с равномерными движениями по вертикали и горизонтали перекрытием ранее нанесенных слоев.

11.9 При пропитке бетона следует тщательно следить за равномерностью распределения антакоррозионной жидкости, не допуская нанесения ее излишнего количества или пропусков обрабатываемой поверхности.

P 5.03. 001. 17



При пропитке бетона следует учитывать, что излишнее количество анткоррозионной жидкости может собираться во внутренних углах конструкции, а также на участках сложного профиля. В таких местах пропитку следует осуществлять с повышенной скоростью движения удочки и, при необходимости, с возвратом к пропитываемому участку в случае обнаружения пропусков нанесения анткоррозионной жидкости на бетонную поверхность.

11.10 Не допускается обрабатывать поверхность бетона нераспыленной струей анткоррозионной жидкости. При появлении признаков неравномерного нанесения анткоррозионной жидкости следует прекратить обработку и выполнить проверку исправности и регулировку форсунки.

При оптимальном процессе нанесения анткоррозионные жидкости должны быть быстро и полностью в течение не более 1 мин впитаться в поверхность бетона.

11.11 Для окраски бетонных поверхностей может применяться один из способов механического нанесения лакокрасочных материалов: пневматическое распыление, гидродинамическое (безвоздушное) распыление или ручной метод.

11.12 Применимость метода нанесения определяется свойствами наносимого лакокрасочного материала, конфигурацией конструкций, условиями производства работ.

11.13 Пневматический метод может быть применен для нанесения большинства лакокрасочных материалов. Недостатком метода являются значительное туманообразование, большие непроизводительные потери, возможность нанесения только низковязких (до 60 с по вискозиметру В3-246) материалов.

11.14 Гидродинамическое (безвоздушное) распыление отличается небольшим туманообразованием и малыми потерями лакокрасочных материалов, позволяет наносить материалы повышенной вязкости.

11.15 Ручной метод применим при окраске небольших по площади поверхностей и труднодоступных мест.

11.16 Количество наносимых слоев, толщина отдельных слоев лакокрасочных покрытий, грунтовочных и анткоррозионных жидкостей должны соответствовать требованиям проектной документации, ТКП 45-2.01-111, действующих ТНПА на применяемые материалы.

11.17 Лакокрасочные покрытия не должны иметь потеков, пузырей, посторонних включений, механических повреждений. Не допускается нарушение сплошности покрытий, наличие неотвердевших участков.



11.18 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций при ремонтно-восстановительных работах основывается на системном подходе к оценке состояния элементов, конструкций и сооружения в целом.

11.19 Выбор мер защиты при ремонтно-восстановительных работах производится в зависимости от степени и характера коррозионных повреждений, установленных по результатам обследования сооружений и диагностики их состояния.

11.20 Основной перечень работ при наличии коррозионных повреждений бетонных и железобетонных конструкций включает:

- подготовку поверхностей с удалением продуктов коррозии и нарушенных участков защитных покрытий (арматуры, стальных элементов, бетона и т.д.);
- восстановление, при необходимости, площади сечений ненапрягаемых арматурных стержней;
- защиту поверхностей арматуры и стальных элементов анткоррозионной грунтовкой, не снижающей сцепления арматуры с бетоном;
- восстановление защитного слоя бетона с обеспечением его защитных свойств по отношению к арматуре обработкой анткоррозионными материалами ингибирующего действия;
- восстановление геометрических размеров конструкций путем заделки нарушенных участков бетоном или раствором с обеспечением совместной работы «нового» бетона со «старым»;
- ремонт трещин;
- нанесение, при необходимости, защитных материалов или покрытий на поверхности стальных элементов и бетона.



12 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

12.1 При производстве работ по защите от воздействия агрессивных сред бетонных и железобетонных конструкций и сооружений контроль качества выполнения работ должен осуществляться в соответствии с СТБ 1684, СТБ 1306 и настоящих Рекомендаций.

12.2 Контролю подлежат:

- условия производства работ;
- качество подготовки поверхности к нанесению материалов для защиты и покрытий;
- материалы для защиты, их соответствие требованиям ТНПА;
- чистота применяемых емкостей, механизмов распыления и надлежащий уход за ними;
- срок жизнеспособности применяемых материалов, гарантийный срок и условия их хранения;
- технология нанесения и расход материалов, количество наносимых слоев;
- время технологической выдержки каждого слоя материала и устроенного покрытия.

12.3 В зависимости от этапа производства работ по устройству защитных покрытий осуществляют входной, операционный и приемочный контроль.

12.4 Входной контроль поступающих на объект материалов должен осуществляться в соответствии с требованиями СТБ 1306.

12.5 При входном контроле должны быть проверены наличие и комплектность проектной и сопроводительной документации, соответствие применяемых материалов требованиям ТНПА на конкретный их вид.

12.6 Входной контроль материалов, применяемых для устройства защитных покрытий, выполняют для каждой партии по паспортным данным, СТБ 1416, СТБ 1464, СТБ 1543 и действующим ТНПА на конкретный материал.

12.7 Операционный контроль выполняют ежедневно на объектах строительства по показателям качества в соответствии с таблицей 1 СТБ 1684. Результаты операционного контроля должны регистрироваться в журнале производства работ по устройству защитных покрытий (приложение К).



12.8 Качество подготовки поверхности к нанесению материалов для защиты и влажность бетона контролируют по СТБ 1684.

12.9 Правильность нанесения антакоррозионных жидкостей, ремонтных и других материалов контролируют в процессе работ визуально по равномерности их распределения по бетонной поверхности.

12.10 Правильность нанесения антакоррозионных жидкостей контролируют с помощью 10 %-ного раствора соляной кислоты, наносимой на контрольные площадки размером 20×20 см не ранее чем через 6-8 ч после обработки поверхности бетона составами гидрофобизирующего, кольматирующего действия и не ранее чем через 24 ч после обработки бетона ингибирующими составами.

Вспенивание соляной кислоты допускается не более чем в двух точках на 100 см² поверхности контрольной площадки, обработанной составами гидрофобизирующего, кольматирующего и полифункционального действия, и не ранее чем через 20 с с момента нанесения на контрольную площадку ингибирующих составов.

На каждые 50 м² поверхности обрабатываемых бетонных конструкций следует назначать не менее двух контрольных площадок.

Если количество точек вспенивания на контрольных площадках превышает допустимое значение, выполняют дополнительное нанесение антакоррозионных жидкостей при норме 50 % от принятого фактического расхода.

12.11 Соблюдение нормы разлива антакоррозионных жидкостей, расхода ремонтных и других материалов для устройства защитных покрытий контролируют по фактическому их расходу.

12.12 Контроль качества лакокрасочных, гидроизоляционных и покрытий из сухих смесей должен выполняться по внешнему виду, толщине, сплошности, прочности сцепления с бетоном (адгезии). Объем контроля принимают как для лакокрасочных материалов по СТБ 1684.

12.13 Сплошность и внешний вид покрытия контролируют визуально. Сплошность покрытия – визуально при помощи лупы четырехкратного увеличения по ГОСТ 25706.

12.14 На поверхности конструкций не допускаются потеки, пузырьки, включения, отслаивания, а также механические повреждения защитных материалов и покрытий.

12.15 Толщина защитных покрытий должна соответствовать требованиям проектной документации. Толщину покрытий контролируют при помощи толщиномера в соответствии с инструкцией к прибору или путем одновременного с устройством защитного покрытия нанесения всех слоев материалов на контрольную пластину из жести, или Р 5.03. 001. 17

фольги с последующим замером толщины каждого слоя и всего покрытия в целом при помощи микрометра или измерительной линейки.

Толщину покрытия измеряют в четырех крайних сечениях на расстоянии 50-100 мм от края. За толщину покрытия принимают среднее арифметическое значение выполненных четырех измерений. Допускаемые отклонения по толщине $\pm 10\%$.

12.16 Величину прочности сцепления покрытий с бетоном (адгезии) определяют методом отрыва по ГОСТ 28574. Допускаемая погрешность измерений $\pm 10\%$.

12.17 По мере выполнения скрытых работ и промежуточных видов законченных работ следует производить их освидетельствование и приемку.

К законченным промежуточным работам относят: подготовку бетонной поверхности, работы по грунтованию и пропитке поверхности бетона, нанесение промежуточного адгезионного слоя покрытия, нанесение покровного слоя всего защитного покрытия.

Результаты освидетельствования и промежуточной приемки оформляются актом в соответствии с ТКП 45-1.03-161 с участием представителей заказчика, технического надзора, генерального подрядчика (подрядчика) и представителя проектной организации (при осуществлении авторского надзора в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-207).

12.18 Приемочный контроль выполненных работ должен осуществляться приемочной комиссией и оформляться актом.

12.19 Акт приемки устроенного защитного покрытия оформляют в соответствии с приложением Л с участием заказчика, технического надзора, генерального подрядчика и представителя проектной организации.

При приемке работ в составе производственно-технической и исполнительной документации должны предъявляться: журнал производства работ по устройству защитных покрытий, журнал авторского надзора, акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки, протоколы испытаний, документы о качестве и сертификаты соответствия (технические свидетельства) на материалы.



13 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

13.1 При производстве работ по вторичной защите поверхностей бетонных и железобетонных конструкций производственных сельскохозяйственных зданий и сооружений следует соблюдать требования ТКП 45-1.03-40, ТКП 45-1.03-44, а также правил техники безопасности, изложенных в инструкциях по эксплуатации соответствующих механизмов и оборудования, ТНПА на применяемые материалы.

13.2 К работам по защите бетонных и железобетонных конструкций допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и соответствующий инструктаж по технике безопасности.

13.3 Лица, привлеченные к эксплуатации технологического оборудования, работающего под давлением, должны иметь удостоверение на право работы на нем.

13.4 Работы по подготовке поверхности бетона и устройству защитных покрытий должны выполняться с лесов, инвентарных подмостей или подвесных люлек, установленных с соблюдением правил техники безопасности.

13.5 Лица, занятые подготовкой и нанесением материалов для защиты, в соответствии с ГОСТ 12.4.011 и типовыми отраслевыми нормами должны обеспечиваться следующими средствами индивидуальной защиты:

- спецодеждой и спецобувью;
- защитными очками;
- респираторами.

Бытовые помещения должны иметь душевые и умывальные комнаты с горячей и холодной водой.

Для защиты кожного покрова рук должны быть предусмотрены защитные средства: мази на основе ланолина, борный вазелин.

13.6 В каждой смене должны быть назначены и специально обучены лица для оказания первой помощи. Вблизи от рабочего места должна быть чистая вода и физиологический раствор (0,6 % - 0,9 %-ный раствор хлорида натрия), чистое полотенце и пропиточный материал.

При попадании в глаза ремонтного материала, антакоррозионной жидкости или растворителя необходимо немедленно промыть глаза водой, затем физиологическим раствором и обратиться к врачу.



13.7 При производстве работ по устройству защитных покрытий следует соблюдать требования пожарной безопасности и производственной санитарии, изложенные в ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.005, ППБ Беларусь 01.

13.8 Применение и хранение материалов на основе легковоспламеняющихся жидкостей должно соответствовать общим правилам безопасности во взрывоопасных производствах. При возникновении пожара следует обеспечить его тушение: при малых объемах возгорания - огнетушителями ОП-6 или углекислотными, асбестовым полотном или песком; при возгорании на значительной площади - тонко распыленной водой или огнетушащей пеной.

13.9 Производство работ по вторичной защите и ремонту бетонных и железобетонных конструкций и сооружений не должно являться источником загрязнения воды, почвы и воздуха.

13.10 Материалы, применяемые для вторичной защиты, и устроенное покрытие не должны выделять в окружающую среду вредные химические вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), утвержденные Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

13.11 В целях охраны окружающей среды перед началом производства работ по вторичной защите бетона на территории объекта должны быть выделены места складирования материалов. Тара, в которой хранятся материалы, должна иметь наклейки и бирки с точным указанием их наименования (обозначения). Материалы должны быть плотно укупорены. Высвобождающиеся поддоны и тара для ремонтных материалов, антикоррозионных жидкостей и других веществ должны утилизироваться в специально отведенных местах.

13.12 Отходы, образующиеся в процессе производства работ по устройству защитных покрытий, должны быть по окончании каждой смены помещены в металлический ящик с последующей утилизацией в установленном порядке.



Приложение А

(рекомендуемое)

Виды материалов для ремонта бетона и железобетона. Основные характеристики материалов.**Изготовитель (поставщик) материалов****Таблица А.1**

Наименование материала	Тип материала по СТБ 1464	Способ нанесения	Максимальный размер зерен заполнителя, мм	Консистенция	Наличие металлической фибры	Марка по прочности	Изготовитель (поставщик)
Парад РС 1	PM _м II	Вручную	3	Пластичная	Отсутствует	B25	Филиал № 1 ЗАО «ПАРАД» Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, д. Гричино, тел. 8 (017) 251-90-99
Парад РС 2	PM _м II	Вручную	10	Пластичная		B25	
Парад РС 3	PM _м III	Вручную	3	Тиксотропная		B40	
Парад РС 4	PM _м II	Вручную	0,63	Пластичная		B25	
Парад РС 16	PM _д IV	В опалубку	3	Литая		B50	
Парад РС 18	PM _м III	В опалубку	10	Литая		B40	
Парад РС 33	PM _д II	Вручную	3	Пластичная	Стальная с латунизованным покрытием	B30	8 (017) 210-26-56
Парад РС 34	PM _д II	Вручную	10	Пластичная		B30	
Парад РС 35	PM _м II	Вручную	3	Низкопластичная	Отсутствует	B40	
Парад РС 545	PM _д I	Вручную	3	Низкопластичная		B30	
Парад РСТ 6	PM _м IV	Торкретированием	3	Тиксотропная		B50	
Парад РСТ 8	PM _м III	Торкретированием	10	Тиксотропная		B40	
Парад РСТ 9	PM _м II	Торкретированием	3	Тиксотропная		B25	
Парад РСТ 9С	PM _м II	Торкретированием	3	Тиксотропная		B25	
Парад-РСТ 10	PM _м III	Торкретированием	3	Тиксотропная		B40	
Парад-РСТ 10С	PM _м III	Торкретированием	3	Тиксотропная		B40	
Парад РСТ 13	PM _м II	Торкретированием	3	Тиксотропная		B25	



Таблица А.2

Тип материала, THPA	Характеристика материала	Изготовитель (поставщик мате- риала)
Грунтовка- праймер серая НВ ПМ цемент- ная 1 СС «Парад Г-86» СТБ 1263	<p>Эластичный герметизирующий состав для повышения сцепления ремонтных материалов со «старым» бетоном.</p> <p>Перекрывает трещины с шириной раскрытия до 1,0 мм. Рекомендуется также для заделки микротрещин в железобетонных конструкциях</p>	Филиал № 1 ЗАО «ПАРАД» Республика Бе- ларусь, Минская область, Дзер- жинский район, д. Гричино, тел. 8 (017) 251-90-99 8 (017) 210-26-56
Состав пленко- образующий влагоудержива- ющий «Парад СП 1» ТУ BY 100926738.022- 2015	<p>Экологически безопасное средство для защиты и ухода за поверхностью свежеуложенного бетона или строительного раствора с целью создания оптимальных воздушно-влажностных условий его твердения, а также для защиты свежеуложенного бетона от испарения влаги (высыхания) и снижения величины возникающих в процессе твердения бетона температурно-влажностных (усадочных) деформаций и напряжений.</p> <p>Образует после нанесения на поверхность и высыхания бесцветную или белоснежную непроницаемую пленку на восковой основе, хорошо прилегающую к поверхности влажного бетона и препятствующую испарению влаги из свежеуложенного бетона на стадии затвердевания. За счет этого значительно повышается прочность бетона при скатии и сопротивление бетона износу, образование усадочных трещин сводится к минимуму.</p>	



Приложение Б

(рекомендуемое)

Критерии оценки и требования к основным показателям качества материалов и покрытий для вторичной защиты бетонных и железобетонных конструкций производственных сельскохозяйственных зданий и сооружений

Таблица Б.1

Критерии оценки: показатели физико-механических свойств		Величина показателя качества по результатам определения физико-механических свойств материалов и покрытий ¹⁾					
		антикоррозионные жидкости	гидроизоляционные материалы		лакокрасочные материалы		
			цементно-полимерные	полимерные	тонкослойные	повышенной толщины и толстослойные	
1		2	3	4	5	6	
Рекомендуемый класс среды по условиям эксплуатации		XA0, XA1	XA2	XA2, XA3	XA1, XA2	XA2, XA3	
Параметры покрытия, как правило	$h_{\text{пр}}^{2)}$, мм $\delta_{\text{слоя}}^{3)}$, мм	0,1-0,5 -	-	-	-	-	
Ориентировочный срок службы в рекомендуемых условиях эксплуатации ⁴ , лет		2-5		15-20	2-5	10-15	
Водопоглощение бетона с покрытием по ГОСТ 12730.3	Wп, %	Согласно требованиям СТБ 1416	В зависимости от условий эксплуатации. По условиям эксплуатации XA1, XA2 не менее чем в 2 раза, для XA3 – не менее чем в 10 раз				
Морозостойкость бетона с покрытием, марка (F), по ГОСТ 10060.2			Увеличение марки бетона по морозостойкости не менее чем на 2 ступени				
Водонепроницаемость бетона с покрытием, марка (W), по ГОСТ 12730.5			Увеличение марки по водонепроницаемости не менее чем на 2 ступени				
Адгезия (прочность сцепления) покрытия к бетону, МПа, по ГОСТ 28574		-	Не менее 1,5	Не менее 0,6	Не менее 0,8		
Усадка, %		-	Отсутствие трещин в слое рабочей толщины	-	-		
Коэффициент паропроницаемости, мг/м·ч·Па, по ГОСТ 28575		В соответствии с требованиями ТКП 45-2.01-111					
Диффузионная проницаемость CO ₂ , см ² /с		Не более 3·10 ⁻⁶					



Продолжение таблицы Б.1

1	2	3	4	5
Трещиностойкость покрытия на бетоне, мм	-	Не менее допустимых деформаций защищаемых конструкций по ТКП 45-2.01-111		
Стойкость к термовлажностным воздействиям после 20 циклов испытаний	-	Снижение адгезии покрытия к бетону не более чем на 25 %		

¹⁾ При всестороннем нанесении покрытия; эталон сравнения – бетон без защиты; величина показателей с учетом применяемых методик испытаний.
²⁾ $h_{пр}$, мм – глубина пропитки.
³⁾ δ слоя, мм – толщина покрытия.
⁴⁾ Срок службы зависит от применяемых материалов и соблюдения технологии устройства; принимается индивидуально для конкретных материалов.



Приложение В

(рекомендуемое)

**Материалы для вторичной защиты. Основные характеристики материалов.
Изготовитель (поставщик) материалов****Таблица В.1**

Антикоррозионная жидкость	Основное действующее вещество	Раство- ритель по СТБ 1416	Основные свойства	Изготовитель (поставщик)
Гидрофобизирующая и ингибирующая антикоррозионная жидкость «Парад Г-88» - СВ 3, УМ 1,5 СТБ 1416	Соли высших жирных кислот	B	Назначение: для антикоррозионной защиты бетона конструкций зданий и сооружений Свойства: - увеличение морозостойкости бетона, обработанного грунтовкой Г-88, в возрасте 3 суток до марки F400 (от начальной F200), в возрасте 28 суток до F500 (от начальной F200); - снижение водопоглощения бетона, обработанного грунтовкой, более чем на 70 %; - обработка грунтовкой практически полностью исключает появление «высолов». - увеличивает адгезию вторичного покрытия (окрасочного) к поверхности основания. Расход 0,2—0,3 кг/м ²	Филиал № 1 ЗАО «ПАРАД» Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, д. Гричино, тел. 8 (017) 251-90-99 8 (017) 210-26-56
Антикоррозионная жидкость, содержащая мигрирующие ингибиторы коррозии «Парад Г-903» - УМ 1,5, КС УП СТБ 1416	Аминогликоли и ингибиторы коррозии	ДВ	Назначение: для пропитки изделий и конструкций из железобетона с целью репассивации про-корродированной и предотвращения коррозии чистой стальной арматуры, находящейся в структуре затвердевшего бетона. Свойства: - препятствует коррозии арматуры в железобетонных конструкциях, подверженных атмосферной и хлоридной коррозии. - проникает через бетон, адсорбируясь на поверхности арматуры, удаляя ионы хлора - бетон сохраняет приобре-	



Антикоррозион- ная жидкость	Основное действующее вещество	Раство- ритель по СТБ 1416	Основные свойства	Изготовитель (поставщик)
			<p>тенные свойства (увеличение водонепроницаемости, повышение морозостойкости, прочности на сжатие и коррозионной стойкости) на весь срок службы бетона.</p> <p>Расход до 0,5 кг/м² в зависимости от пористости основания</p>	
Антикоррозион- ная ингибирую- щая жидкость «Парад ГУ-777» - УМ 2 СТБ 1416	Неорганиче- ские соедине- ния	Вода	<p>Назначение: для обессыливания и упрочнения горизонтальных поверхностей низкомарочного бетона.</p> <p>Свойства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в порах бетона образуются нерастворимые соединения, которые блокируют пути движения воды; - после обработки поверхность бетона приобретает повышенную твердость (прирост динамической твердости 12,8 %), абразивную стойкость; становится устойчивым к воздействию влаги, нефтепродуктов и химических веществ. - снижение истираемости бетона на 17 % - увеличение прочности бетона на 6,7 % <p>Расход 0,2-0,25 кг/м².</p>	<p>Филиал № 1 ЗАО «ПАРАД» Республика Беларусь, Минская об- ласть, Дзержинский район, д. Гричино, тел. 8 (017) 251-90-99 8 (017) 210-26-56</p>
Гидрофобизи- рующая анти- коррозионная жидкость «Парад Г-66» - СВ 3 СТБ 1416	Органиче- ские и неор- ганические соединения	Вода	<p>Назначение: для обработки пористых керамических стеновых материалов.</p> <p>Свойства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - защищает материал от капиллярного проникновения влаги, - увеличивает морозостойкость вследствие недопу- щения влаги во внутрен- нюю структуру поверхности 	

Антикоррозион- ная жидкость	Основное действующее вещество	Раство- ритель по СТБ 1416	Основные свойства	Изготовитель (поставщик)
			<p>обработанного материала,</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличивает теплоизоляционные характеристики, - предотвращает образование высолов и появление трещин, - оберегает от солевых и кислотных осадков. <p>Расход 0,2-0,3 кг/м²</p>	
<p>Грунтовка НВ П 1 Д «Парад Г-84» СТБ 1263</p>	Силаны силаксаны	Вода	<p>Назначение: водоотталкивающий материал для минеральных оснований</p> <p>Свойства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - останавливает капиллярный перенос воды в кирпичных или каменных кладках при ремонте старых зданий; - водоотталкивающий эффект проявляется уже через 2 ч после высыхания грунтовки; - высокая проникающая способность; - увеличивает морозостойкость - препятствует загрязнению поверхности <p>Расход: 0,22-0,25 кг/м²</p>	<p>Филиал № 1 ЗАО «ПАРАД» Республика Беларусь, Минская об- ласть, Дзержинский район, д. Гричино, тел. 8 (017) 251-90-99 8 (017) 210-26-56</p>



Таблица В.2

Краска, грунтовка. Наименование, марка, ТНПА	Основное свя- зующее	Раствори- тель, аг- регатное состояние	Основные свойства	Изготовитель (поставщик)
Краски фасадные «Парад Пб» «Парад Пм» ТУ BY 100926738.012	Смолы Pliolite	Дисперсия в уайт- спирите	Предназначена для защиты от коррозии и атмосферных воздействий металлических поверхностей и железобетонных конструкций при окраске фасадов зданий. Морозоустойчива. Наносится на сухие поверхности при температуре до минус 20 °C и на поверхности, нагретые до плюс 30 °C. Расход 0,4-0,5 кг/м ² при двухслойном нанесении на гладкую поверхность	Филиал № 1 ЗАО «ПАРАД» Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, д. Гричино, тел. 8 (017) 251-90-99 8 (017) 210-26-56
Краска водно- дисперсионная «Парадная» ТУ РБ 05891370.001	Акриловая дисперсия	Водно- дисперси- онная	Предназначена для окраски наружной поверхности зданий и сооружений. Содержит многоцелевой консервант, исключающий появление грибковых образований. Расход до 350 г/м ² при двухслойном нанесении на гладкую поверхность	
Грунтовка НВ П 1 Д «Парад Г-84» (под краску «Парадная») СТБ 1263	Силаны силаксаны	Водно- дисперси- онная	Предназначена для гидрофобизации лакокрасочного покрытия (наносится поверх краски), препятствует выцветанию окрашенной поверхности, увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия Расход 0,2-0,3 кг/м ²	
Грунтовка НВ П 1 Д «Парад Г-81 Люкс» (под краску «Парадная») СТБ 1263	Акриловая дисперсия	Водно- дисперси- онная	Предназначена для грунтования и укрепления рыхлых, пористых непрочных и мелящихся поверхностей перед нанесением водных акриловых красок. Улучшает адгезию лакокрасочного покрытия и его эксплуатационные свойства, уменьшает расход краски. Расход 0,1-0,15 кг/м ² на один слой	
Грунтовка НВ П 1 Д «Парад Г-82 Люкс» (под краску «Парадная») СТБ 1263	Акриловая дисперсия	Водно- дисперси- онная	Предназначена для упрочнения бетонных поверхностей, улучшает адгезию покровных слоев красок и их эксплуатационную долговечность. Расход 0,1-0,15 кг/м ² на один слой	



Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект»

Краска, грунтовка. Наименование, марка, ТНПА	Основное свя- зующее	Раствори- тель, аг- регатное состояние	Основные свойства	Изготовитель (поставщик)
Грунтовка НВ П 1 Д «Парад Г-83» (под краску «Парадная») СТБ 1263	Дисперсия ПВА	Водно- дисперсионная	Предназначена для упрочнения бетонных поверхностей, улучшает адгезию покровных слоев красок и их эксплуатационную долговечность. Расход 0,1-0,15 кг/м ² на один слой	Филиал № 1 ЗАО «ПАРАД» Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, д. Гричино, тел. 8 (017) 251-90-99 8 (017) 210-26-56
Грунтовка водно- дисперсионная антикоррозион- ная «Парад АК-087» ТУ BY 100926738.016		Водно- дисперсионная	Некислотный таниновый модификатор ржавчины Обеспечивает пассивацию металлических поверхностей и модификацию ржавчины толщиной не более 50 мкм и предназначен в качестве подслоя для антикоррозионной защиты стальных изделий от коррозии. Расход 0,25-0,3 кг/м ² при двухслойном нанесении	



Таблица В.3

Наименование, марка, ТНПА	Основное связующее	Основные свойства	Изготовитель (поставщик)
Гидроизоляционная смесь эластичная двухкомпонентная «Парад ГС Э2» СТБ 1543	Портландцемент	Двухкомпонентный состав на основе цемента, минеральных наполнителей и полимера. Эластичное, водонепроницаемое покрытие, имеющее хорошую адгезию к практически любой минеральной поверхности. Предназначен в качестве гидроизоляционного покрытия для бетона, резервуаров питьевой воды, бассейнов и баков; для фундаментов, подверженных давлению воды	Филиал № 1 ЗАО «ПАРАД» Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, д. Гричино, тел. 8 (017) 251-90-99 8 (017) 210-26-56
Гидроизоляционная смесь жесткая однокомпонентная «Парад ГС Ж1» СТБ 1543	Портландцемент	Однокомпонентный гидроизоляционный состав для водонепроницаемой изоляции оснований перед укладкой керамических покрытий. Предотвращает попадание влаги в тело бетона, защищает поверхность бетона от воздействия солей, повышает стойкость бетона к морозным воздействиям.	
Гидроизоляционная проникающая капилярна смесь ГПКС 1 5 «ГС Пронитрат» СТБ 1543	Портландцемент	Гидроизоляционный состав глубокого проникновения. Предназначен для повышения водонепроницаемости бетонных и железобетонных конструкций и сооружений, а также защиты бетона от воздействия агрессивных факторов внешней среды и химических реагентов.	
Состав гидроизоляционный проникающий шовный «ГС Пронитрат Шов» ТУ BY 100926738.017	Портландцемент	Шовный гидроизоляционный состав, предназначенный для устранения капельных течей и предотвращения фильтрации воды через трещины, швы,стыки, вводы коммуникаций, сопряжения и примыкания.	



Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект»

Наименование, марка, ТНПА	Основное связующее	Основные свойства	Изготовитель (поставщик)
Добавка гидроизоляционная «ГС Пронитрат Микс» ТУ BY 100926738.017	-	Комплексная минеральная гидроизоляционная добавка в бетонную смесь для увеличения показателей бетона по водонепроницаемости; получения гидроизоляционных бетонов и строительных растворов.	Филиал № 1 ЗАО «ПАРАД» Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, д. Гричино, тел. 8 (017) 251-90-99 8 (017) 210-26-56
Состав гидроизоляционный проникающий быстротвердеющий «ГС Пронитрат Аква Стоп» ТУ BY 100926738.017	Портландцемент	Быстротвердеющий гидроизоляционный состав, предназначенный для ликвидации напорных течей в кирпичных, бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, для ликвидации аварийных протечек при постоянном притоке воды.	
Состав гидроизоляционный проникающий инъекционный «ГС Пронитрат Инъкционный» ТУ BY 100926738.017	Силаны, силаксаны	Жидкий гидроизоляционный состав из гидрофобизирующих соединений кремниевой кислоты, предназначенный для устройства отсечной гидроизоляции в кирпичной кладке, бетонных и железобетонных конструкциях.	
Состав гидроизоляционный проникающий кольматирующий «ГС Пронитрат Гидро» ТУ BY 100926738.017	Метасиликат Na/Ca	Жидкий гидроизоляционный состав на основе фторсодержащих акриловых полимеров, предназначенный для высокоеффективной гидроизоляции, гидрофобизации, защиты от воздействия агрессивных факторов внешней среды и химических реагентов строительных конструкций и объектов из бетона, кирпича, камня.	



Приложение Г

(рекомендуемое)

Антикоррозионные свойства бетона после обработки проникающей гидроизоляционной смесью «ГС Пронитрат»

- + нет разрушающего эффекта воздействия среды
- +/- слабый эффект воздействия среды
- присутствует эффект воздействия среды

Таблица Г.1

Агрессивная среда	Воздействие на необработанный бетон	Воздействие на бетон, обработанный составом «ГС Пронитрат»
Азотная кислота 2-40 %	Разрушающее воздействие	-
Бисульфат аммония	Разрушающее воздействие. Отрицательное воздействие на арматуру через поры и трещины в бетоне	+
Бисульфат натрия	Разрушающее воздействие	+/-
Борная кислота	Слабое разрушающее воздействие	+
Выхлопные газы	Возможное разрушение свежеуложенного бетона под воздействием нитритов, карбонатов, едких кислот	+
Гидроксид калия 25-95 %	Разрушающее воздействие	+/-
Гидроксид натрия 20-40 %	Разрушающее воздействие	+/-
Дубильная кислота	Слабое разрушающее воздействие	+
Дымовые газы	Терморазрушение под воздействием горячих газов (100-400°C). Слабое разрушающее воздействие от охлажденных газов, содержащих сульфатные и хлоридные соединения	+
Жидкий амиак	Разрушающее воздействие при содержании солей аммония	+
Зола/пепел	Вредное воздействие во влажном состоянии, когда образуются растворы сульфидов и сульфатов	+
Йод	Слабое разрушающее воздействие	+
Карбонат натрия	Разрушающее воздействие	+
Кислота молочная пищевая 3 %	Разрушающее воздействие на бетон	+



Агрессивная среда	Воздействие на необработанный бетон	Воздействие на бетон, обработанный составом «ГС Пронитрат»
Морская соль, состоящая из натрия хлористого, калия хлористого, магния хлористого, кальция сернокислого, магния сернокислого	Разрушающее воздействие на бетон с недостаточной стойкостью к сульфатам, отрицательное воздействие на арматуру через поры и трещины в бетоне	+
Минеральное масло марок И-12А, И-50А	Разрушающее воздействие на бетон	+
Муравьиная кислота (10-90) %	Слабое разрушающее воздействие	+
Нитрат аммония	Разрушающее воздействие. Отрицательное воздействие на арматуру через поры и трещины в бетоне	+/-
Нитрат натрия	Слабое разрушающее воздействие	+/-
Отходы скотобоян	Разрушающее воздействие от органических кислот	+
Пары аммиака	Могут вызвать разрушение свежего бетона или воздействовать на металлы через поры свежего бетона	+
Серная кислота до 10 %	Сильное разрушающее воздействие	+
Серная кислота 10-93 %	Сильное разрушающее воздействие	-
Сернистая кислота	Сильное разрушающее воздействие	-
Сероводород	При взаимодействии с водой и тионовыми бактериями образуется серная кислота, которая приводит к разрушению бетона	+/-
Соляная кислота 10 %	Сильное разрушающее воздействие, отрицательное воздействие на арматуру	+
Соляная кислота 30 %	Сильное разрушающее воздействие, отрицательное воздействие на арматуру	+/-
Сточные воды	Разрушающее воздействие	+
Сульфат алюминия больше 5 %	Разрушающее воздействие. Отрицательное воздействие на арматуру через трещины и поры в бетоне	+/-
Сульфат алюминия меньше 5 %	Разрушающее воздействие. Отрицательное воздействие на арматуру через трещины и поры в бетоне	+
Сульфат аммония	Разрушающее воздействие. Отрицательное воздействие на арматуру через трещины и поры в бетоне	+/-



Агрессивная среда	Воздействие на необработанный бетон	Воздействие на бетон, обработанный составом «ГС Пронитрат»
Сульфат кальция (0,2-0,4) %	Разрушающее воздействие при недостаточной стойкости бетона к сульфатам	+
Сульфат магния	Разрушающее воздействие при недостаточной стойкости бетона к сульфатам	+
Сульфат натрия	Разрушающее воздействие на бетон	+
Сульфат аммония	Разрушающее воздействие на бетон	+/-
Сульфит натрия	Разрушающее воздействие на бетон при наличии сульфата натрия	+
Уксусная кислота до 30 %	Слабое разрушающее воздействие	+/-
Формальдегид (37 %)	Слабое разрушающее воздействие от муравьиной кислоты, образующейся в растворе	+/-
Формалин	Слабое разрушающее воздействие от муравьиной кислоты, образующейся в растворе	+/-
Фосфорная кислота 10 %	Слабое разрушающее воздействие	+
Фосфорная кислота 85 %	Слабое разрушающее воздействие	+/-
Фторид аммония	Слабое разрушающее воздействие	+
Хлор	Слабое разрушающее воздействие на влажный бетон	+
Хлорид аммония	Слабое разрушающее воздействие, отрицательное воздействие на арматуру	+
Хлорид калия (7-8) %	При наличии хлорида магния – отрицательное воздействие на арматуру через поры и трещины в бетоне	+
Хлорид кальция	Воздействие на арматуру через поры и трещины в бетоне. Коррозия арматуры может вызывать локальные разрушения бетона	+
Хлорид магния	Слабое разрушающее воздействие, отрицательное воздействие на арматуру	+
Хлорид натрия (8-10) %	Воздействие через поры и трещины на бетона на арматуру	+
Шахтные воды, отбросы	Разрушающее воздействие от сульфидов, сульфатов, кислот. Отрицательное воздействие на арматуру через трещины и поры в бетоне	+
Этиленгликоль	Слабое разрушающее воздействие	+



Приложение Д

(справочное)

Эффективность материалов для защитных покрытий по основным показателям качества**Таблица Д.1**

Антикоррозионная жидкость	Показатель эффективности	
	по снижению водопоглощения бетона по СТБ 1416	по показателю морозостойкости по СТБ 1416
Г-88	3,0	1,5
Г-903	-	1,5
Г-66	3,0	-
ГУ-777	-	1,5

Таблица Д.2

Лакокрасочный материал (покрытие) ¹⁾	Водопоглощение, W, 48 ч, %, ГОСТ 12730.5	Адгезия покрытия к бетону, МПа, ГОСТ 28574	Коэффициенты		Содержание Cl на глубине 20 мм, % массы цемента	Коэффициент паропроницаемости бетона с покрытием, м·ч·Па/мг
			морозостойкости (K_{F300} циклов)	термовлажностных испытаний ($K_{W-C 20}$ циклов)		
«Парад П» (2 слоя)	1,51	3,0	0,98	1,31	1,04	0,040
Г-88 + «Парад П» (2 слоя)	0,77	2,17	0,95	0,72	0,05	0,044
«Парадная» (2 слоя)	3,67	2,11	1,12	2,04	2,09	0,039
Г-88 + «Парадная» (2 слоя)	1,60	1,55	0,85	1,29	1,86	0,035
«Парадная» (2 слоя) + Г-84 (поверх краски)	1,78	1,73	1,10	1,71	2,37	0,031

¹⁾ При всестороннем нанесении покрытия.

Приложение Е

(рекомендуемое)

Материалы и покрытия для вторичной защиты. Рекомендуемые области применения**Таблица Е.1**

Группа материалов и покрытий по п.	Защитный материал (покрытие)	Класс среды по условиям эксплуатации			Группа условий эксплуатации (таблица 3)	Особые условия применения
		ХА1	ХА2	ХА3		
Лакокрасочные защитные покрытия	«Парад П» (2 слоя)	+	+	± ¹	IIa, IIIa	-
	Г-88+ «Парад П» (2 слоя)	+	+	±	IIax, IIIax	-
	«Парадная» (2 слоя)	-	-	-	Ia	-
	Г-88+ «Парадная» (2 слоя)	+	+	± ¹	IIa, IIIa	-
	«Парадная» (2 слоя)+Г-84 (поверх краски)	-	-	-	Ia	-
Материалы для ремонта и защиты бетона	Парад РС 1	+	+	+	III, IV	Материалы наносят по грунтованной поверхности
	Парад РС 2	+	+	+	III, IV	
	Парад РС 3	+	+	+	III, IV	
	Парад РС 4	+	+	+	III, IV	
	Парад РС 16	+	+	+	III, IV	
	Парад РС 18	+	+	+	III, IV	
	Парад РС 33	+	+	+	III, IV	
	Парад РС 34	+	+	+	III, IV	
	Парад РС 35	+	+	+	III, IV	
	Парад РС 545	+	+	+	III, IV	
	Парад РСТ 6	+	+	+	III, IV	
	Парад РСТ 8	+	+	+	III, IV	
	Парад РСТ 9	+	+	±	III, IV	
	Парад РСТ 9C	+	+	+	III, IV	
	Парад РСТ 10	+	+	±	III, IV	
	Парад РСТ 10C	+	+	+	III, IV	
	Парад РСТ 13	+	+	-	III, IV	
Антикоррозионные жидкости	Г-88	+	+	±	I	-
	Г-903	+	+	±	I	-
	Г-66	+	+	±	I	-
	ГУ-777	+	+		I	-
	Г-84	+				



Группа материалов и покрытий по п.	Защитный материал (покрытие)	Класс среды по условиям эксплуатации			Группа условий эксплуатации (таблица 3)	Особые условия применения
		ХА1	ХА2	ХА3		
Гидроизоляционные материалы	на цементно-полимерной основе	Парад ГС Ж1	+	+	-	II, III
		Парад ГС Э2	+	+	-	II, III
		ГС Пронитрат	±	+	-	II, III
		ГС Пронитрат Шов	±	+	-	III, IV Материал наносят по грунтованной поверхности
	на полимерной основе	ГС Пронитрат Микс	±	+	-	II, III
		ГС Пронитрат Аква Стоп	±	+	-	III
		ГС Пронитрат Гидро	+	+	-	III
		ГС Пронитрат Инъекционный	+	+	-	III

+ разрешено к применению
- не допускается применять
± допускается к применению при соответствующем технико-экономическом обосновании
¹⁾ преимущественно в качестве декоративного покрытия



Приложение Ж

(справочное)

Перечень основного технологического оборудования для производства работ по вторичной защите бетонных и железобетонных конструкций**Таблица Ж.1**

Оборудование (марка, модель, тип)	Основные технические характеристики	
Оборудование для подготовки поверхности		
Пескоструйный аппарат ПА 140	Производительность, м ² /ч	4-10
	Расход воздуха, м ³ /ч	140
	Рабочее давление воздуха, МПа	0,6
	Размер зерен песка, мм	1 - 3
	Масса загружаемого песка, кг	200
Пескоструйный аппарат	Производительность, м ² /ч	8-15
	Рабочее давление воздуха, МПа	0,5
	Размер зерен песка, мм	2
	Масса загружаемого песка, кг	230
Пескоструйный аппарат ПА 60	Производительность, м ² /ч	2-8
	Расход воздуха, м ³ /ч	60
	Рабочее давление воздуха, МПа	0,3
	Размер зерен песка, мм	1-2
	Масса загружаемого песка, кг	200
Ручной пескоструйный безпыльный аппарат ПБА-1-65	Производительность, м ² /ч	2
	Расход воздуха, м ³ /ч	0,9-1,6
	Рабочее давление воздуха, МПа	0,5
	Размер зерен песка, мм	0,3-0,8
	Масса загружаемого песка, кг	1
Облегченный дробеструйный аппарат периодического действия	Производительность, м ² /ч	2-100
	Расход воздуха, м ³ /ч	300-600
	Рабочее давление воздуха, МПа	0,4-0,6
	Размер зерен песка, мм	1-2,5
	Масса загружаемого песка, кг	50
Оборудование для пневматического напыления лакокрасочных материалов и антикоррозионных жидкостей		
Краскопульт ручного действия СО-20В	Рабочее давление воздуха, МПа	0,49
	Производительность, л/мин, не менее	1,4
	Объем баллона, л	2,5+0,5
Окрасочный агрегат «Финиш 211»	Максимальное рабочее давление, МПа	2,5
	Производительность, л/мин	0,38-3,5
	Дальность подачи по шлангам, м	90
Агрегат окрасочный «Снежок»	Производительность, м ² /ч	1600
	Рабочее давление воздуха, МПа	0,6
	Дальность подачи по шлангам, м	9,0
	Количество одновременно подключаемых распылителей, шт.	4,0
	Вместимость расходного бака, л	100



Оборудование (марка, модель, тип)	Основные технические характеристики	
КРУ-1	Производительность, г/мин	650
	Давление сжатого воздуха на распыление, МПа, не более	0,3-04
	Максимальный расход сжатого воздуха, м ³ /ч	26,5
	Ширина факела ЛКМ, мм	350-400
	Диаметр отверстия сопла, мм	2,0
КРУ-10	Производительность, г/мин	500
	Давление сжатого воздуха на распыление, МПа, не более	0,4
	Максимальный расход сжатого воздуха, м ³ /ч	18,0
	Ширина факела ЛКМ, мм	350
	Диаметр отверстия сопла, мм	1,8
СО-71А	Производительность, г/мин	600
	Давление сжатого воздуха на распыление, МПа, не более	0,4-0,5
	Максимальный расход сжатого воздуха, м ³ /ч	26,0
	Ширина факела ЛКМ, мм	220
	Диаметр отверстия сопла, мм	1,8
СО-257М	Производительность, г/мин	800
	Давление сжатого воздуха на распыление, МПа, не более	0,03
	Максимальный расход сжатого воздуха, м ³ /мин	1,0
	Диаметр отверстия сопла, мм	3,5
СО-203	Производительность, м ³ /ч	0,15
	Давление сжатого воздуха, МПа, не более	0,8
	Мощность двигателя, кВт	0,37
СО-244	Производительность, м ³ /ч	0,36
	Давление сжатого воздуха на распыление, МПа, не более	1,5
	Мощность двигателя, кВт	0,55
СО-154	Производительность, м ³ /ч	0,36-0,72
	Давление сжатого воздуха, МПа, не более	2
	Мощность двигателя, кВт, насоса/смесителя	1,5/1,1
Оборудование для нанесения лакокрасочных материалов и анткоррозионных жидкостей методом безвоздушного распыления (под высоким давлением)		
Установка с пневмоприводом «Радуга-0,63»	Производительность, л/мин	0,8
	Давление, МПа	20
	Расход воздуха, м ³ /ч	17
	Длина шлангов высокого давления, м	15
	Масса, кг	25
Установка с пневмоприводом УБРХ-1М	Производительность, л/мин	1,9
	Давление, МПа	20
	Расход воздуха, м ³ /ч	25
	Длина шлангов высокого давления, м	8-10
	Масса, кг	100



Оборудование (марка, модель, тип)	Основные технические характеристики	
Установка с пнев- моприводом 2600Н	Давление нагнетания, МПа	24
	Подача насоса, л/мин	3,6
	Однофазовое номинальное напряжение, В	220
	Длина шлангов высокого давления, м	10
	Масса, кг	50
Установка с пнев- моприводом 7000Н	Давление нагнетания, МПа	24
	Подача насоса, л/мин	5,6
	Трехфазовое номинальное напряжение, В	380
	Длина шлангов высокого давления, м	10
	Масса, кг	80
Graco 440i/640i/740i/840i	Производительность, л/мин	1,8/2,2/2,7/3,0
	Максимальный размер форсунок, дюймы	0,021/0,023/0,026/0,028
	Максимальное рабочее давление, атм	221/221/228/228
	Мощность эл. двигателя, кВт	0,6/1/0,9/1
	Масса, кг	14,5/15,9/38,6/38,6
Graco Atlas 30:1 /Commander 30:1/ Admiral 30:1	Максимальная производительность, л/мин	5,7/11,3/17,6
	Максимальное давление, атм	207
	Максимальное давление воздуха, атм	6,9
	Потребление воздуха, м³ /мин	0,76/0,79/0,82
Graco Powr Twin 4900 Elec- tric Powr Twin 8900 Electric	Максимальная производительность насоса, л/мин	4,2/4,7
	Максимальный размер форсунки, дюйм	0,034/0,036
	Максимальное рабочее давление, атм	228
	Мощность эл. двигателя, кВт	2,4
	Масса, кг	61,4/70,5
Вспомогательное оборудование		
Красконагнетатель- ный бак СО-12А	Емкость, л	20
	Максимальное давление воздуха, МПа	0,392
Красконагнетатель- ный бак СО-13А	Емкость, л	60
	Максимальное давление воздуха, МПа	0,4
	Может работать с двумя распылителями	
Красконагнетатель- ный бак СО-42	Емкость, л	40
	Максимальное давление воздуха, МПа	0,4
	Может работать с двумя распылителями	
Воздухоочиститель СО-15В	Производительность, м³/ч	30
	Максимальное рабочее давление, МПа	6
Фильтр очистки воз- духа ФВ-25	Производительность, м³/ч	30
	Максимальное рабочее давление, МПа	6
	Степень очистки воздуха, %	99,95



Приложение K
(рекомендуемое)

Форма журнала производства работ по устройству защитных покрытий

Наименование объекта _____
Основание для выполнения работ _____
Производитель работ _____
Дата начала работ _____
Дата окончания работ _____

Журнал производства работ по устройству защитных покрытий

Наименование объекта _____
Основание для выполнения работ _____
Производитель работ _____
Дата начала работ _____
Дата окончания работ _____

В журнале пронумеровано _____ страниц

Подпись руководителя организации,

М. П.

Дата (число, месяц, год), смена	Наименова- ние работ или покрытий (по- сменно)	Температура во время выполнения работ		Применяемые матери- алы		Наименова- ние контро- лируемого показателя	Фамилия и инициалы бригадира (специа- листа), выполн- нившего захистное покрытие	Дата и номер ак- та освиде- тельство- вания	Приме- чание
		Объ- ем работ	окружаю- щего воз- духа на расстоянии не более 1 м от по- верхности	на поверх- ности ма- териала	Номер ТНПА				



Приложение Л
(рекомендуемое)
Форма акта приемки защитного покрытия

АКТ
приемки защитного покрытия

Г. _____

« _____ » _____ Г.

Объект _____

(наименование)

Комиссия в составе представителей:

строительство-монтажной организации, выполнившей работы _____

заказчика _____

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

генерального подрядчика (подрядчика) _____

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
проектной организации (при необходимости) _____

произвела проверку качества работ и установила:
К приемке предъявлены:

1 _____

(наименование оборудования, сооружений, строительных конструкций и их краткая техническая характеристика)

2 _____

(описание выполненного защитного покрытия)

3 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от требований проектной документации и ТНПА _____

(наименование контролируемых показателей качества и фактические значения контролируемых показателей)

4 Объем выполненных работ _____

5 Дата: начала работ _____

окончания работ _____



Решение комиссии

- 1 Работы выполнены в соответствии с проектной документацией и ТНПА.
2* На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) _____

(наименование работ и конструкций)

Представитель
организации-исполнителя работ

(подпись)

Представитель заказчика

(подпись)

Представитель
генерального подрядчика (подрядчика)

(подпись)

Представитель
проектной организации

(подпись)

* Не заполняется, если производство последующих работ не предусмотрено.

