

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество «ПАРАД»,
место нахождения: Республика Беларусь, 220069, город Минск, улица Железнодорожная, дом 44, помещение 276,
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 100926738,
номер телефона +375 17 270 24 41, адрес электронной почты info@parad.by,
в лице директора Радиокевича Павла Ивановича, действующего на основании Устава,
заявляет, что Вяжущее цементное для приготовления безусадочных строительных растворов и бетонов «Парад Ц 640»,
код ТН ВЭД ЕАЭС 3824 50 900 0, код ОКП РБ 23.64.10.000,
выпускаемые согласно требованиям ТУ ВУ 100926738.026-2017 «Вяжущее цементное для приготовления строительных растворов и бетонов «ПАРАД». Технические условия»,
изготовитель: Закрытое акционерное общество «ПАРАД»,
место нахождения: Республика Беларусь, 220069, город Минск, улица Железнодорожная, дом 44, помещение 276; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 222724, Минская область, Дзержинский район, Фанипольский сельсовет, район агрогородка Гричино,
серийный выпуск,
соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/ВУ).

Декларация о соответствии принята на основании

Технического свидетельства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 8 декабря 2022 г. № ТС 03.0339.22, выданного Государственным предприятием «Институт НИИСМ», 220014, город Минск, улица Минина 23; протоколов испытаний: Испытательного центра Государственного предприятия «Институт НИИСМ» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0010) от 22.11.2022 №4274, от 28.11.2022 №5259, от 06.12.2022 №9286; лаборатории технологического контроля и испытаний Закрытого акционерного общества «ПАРАД» (аттестат аккредитации №ВУ/112 2.3588) от 06.12.2022 №75-2022; Свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100926738, выданного Минским городским исполнительным комитетом 11.09.2022 в соответствии с решением от 24.08.2000 №955.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 7 декабря 2027 г. включительно.



Директор Закрытого акционерного общества «ПАРАД»

Радиокевич Павел Иванович

(должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество руководителя, принявшего декларацию о соответствии)

Регистрационный номер декларации о соответствии **ВУ/112 11.01. ТР013 120.01 00492**

Дата регистрации декларации о соответствии **09.12.2022**



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное предприятие «Институт НИИСМ» 220014, г. Минск, ул. Минина, 23
тел./факс + 375 17 242-46-60, тел. + 375 17 395-36-74

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 03.0339.22

Дата регистрации « 8 » декабря 2022 г.

Действительно до « 8 » декабря 2027 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Вяжущее цементное для приготовления безусадочных строительных
растворов и бетонов «Парад Ц 640».

2. Назначение

Для приготовления растворных и бетонных смесей.

3. Изготовитель

Закрытое акционерное общество «ПАРАД» (ЗАО «ПАРАД»), адрес места
осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь,
222724, Минская область, Дзержинский район, Фанипольский сельсовет, район
агрогородка Гричино.

4. Заявитель

Закрытое акционерное общество «ПАРАД» (ЗАО «ПАРАД»), место нахождения:
Республика Беларусь, 220069, город Минск, улица Железнодорожная, дом 44,
помещение 276.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протоколов испытаний Испытательного центра Государственного предприятия «Институт НИИСМ» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0010) от 22.11.2022 №4274, от 28.11.2022 №5259, от 06.12.2022 №9286;
- протокола испытаний Лаборатории технологического контроля и испытаний ЗАО «ПАРАД» (аттестат аккредитации №ВУ/112 2.3588) от 06.12.2022 №75-2022;
- отчета от 08.11.2022 г. о проверке системы производственного контроля Закрытого акционерного общества «ПАРАД».

6. Техническое свидетельство действует на серийное производство. В период действия технического свидетельства Государственное предприятие «Институт НИИСМ» осуществляет инспекционный контроль продукции производства Закрытого акционерного общества «ПАРАД», Республика Беларусь.

7. Особые отметки

Пример маркировки на упаковке: торговая марка «Парад®»; изготовитель: ЗАО «ПАРАД», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Железнодорожная, 44-276; тел./факс +375172702441; +37517 2519099; e-mail: info@parad.by; адрес производства: Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, Фанипольский с/с, район аг. Гричино; вяжущее цементное для приготовления безусадочных строительных растворов и бетонов «Парад Ц 640» ТУ ВУ 100926738.026-2017; назначение и область применения; указания по применению; меры предосторожности; условия хранения; гарантийный срок хранения – 6 месяцев от даты изготовления; манипуляционный знак «Беречь от влаги»; знак соответствия ТР 2009/013/ВУ; дата изготовления; номер партии; масса, кг; штрих-код 4812589004289.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

В.И. Лобачевский

08 декабря 2022 г.

№ 0010392



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

03.0339.22

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

вяжущего цементного для приготовления безусадочных строительных растворов и бетонов «Парад Ц 640» производства Закрытого акционерного общества «ПАРАД», Республика Беларусь, для приготовления растворных и бетонных смесей.

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
1	Внешний вид	Визуально	Сыпучий порошок светло-серого цвета
2	Плотность, г/см ³	ГОСТ 310.2-76 п. 2.3	3,040
3	Тонкость помола по остатку на сите с сеткой №008, %	ГОСТ 310.2-76	5,2
4	Содержание хлор-ионов, %	ГОСТ 5382-2019	0,04
5	Нормальная густота, %	ГОСТ 310.3-76 п. 1	28,0
6	Сроки схватывания, минут: - начало - конец	ГОСТ 310.3-76 п. 2	90 320
7	Равномерность изменения объема	ГОСТ 310.3-76 п. 3	На лицевой стороне лепешек радиальных, доходящих до краев, трещин, сетки мелких трещин, а также искривлений и увеличения объема не обнаружено
8	Предел прочности при сжатии в возрасте 1 суток, МПа	ГОСТ 310.4-81	18,19
9	Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток, МПа	ГОСТ 310.4-81	54,28
10	Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток, МПа	ГОСТ 310.4-81	7,81

окончание таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
11	Линейное расширение в возрасте 28 суток, %	СТБ 1335-2002	0,13
12	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг Класс	ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1112-99	78 I класс

Руководитель уполномоченного органа

В.И. Лобачевский



№ 0041146

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№2

к техническому свидетельству

ТС

03.0339.22

Лист 1
Листов 1

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на вяжущее цементное для приготовления безусадочных строительных растворов и бетонов «Парад Ц 640» (далее – вяжущее) производства Закрытого акционерного общества «ПАРАД», Республика Беларусь, применяемое для приготовления растворных и бетонных смесей.

2. Вяжущее изготавливают по техническим условиям ТУ ВУ 100926738.026-2017 «Вяжущее цементное для приготовления строительных растворов и бетонов «ПАРАД» из портландцемента и комплекса специальных добавок. Вяжущее представляет собой порошок светло-серого цвета.

3. Область применения, расход вяжущего, обеспечивающий необходимые свойства конкретных видов и марок строительных растворов и бетонов, применяемых для конкретных условий, а также применяемые сырьевые материалы, количество воды затворения, температура окружающей среды при проведении строительных работ с применением растворных и бетонных смесей, тип смесителя, время перемешивания, вид опалубки, условия твердения и другие параметры должны определяться на основании рекомендаций изготовителя, с учетом требований СТБ 1035-96 «Смеси бетонные. Технические условия», СТБ 1307-2012 «Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия», СТБ 1534-2005 «Смеси бетонные сухие на безусадочном цементе. Технические условия», СТБ 1544-2005 «Бетоны конструкционные тяжелые. Технические условия», СТБ 2101-2010 «Бетоны напрягающие. Технические условия» и других технических нормативных правовых актов в строительстве, действующих на территории Республики Беларусь.

Перед применением вяжущего для приготовления строительных растворов необходимо провести подбор состава растворных смесей, обеспечивающий получение растворных смесей и строительных растворов с заданными проектом показателями качества при наименьшем расходе вяжущего.

Перед применением вяжущего для получения бетона в изделиях и конструкциях с прочностью и другими показателями качества, установленными техническими нормативными правовыми актами или проектной документацией на эти изделия и конструкции необходимо провести расчет и подбор состава бетона в соответствии с требованиями СТБ 1182-99 «Бетоны. Правила подбора состава».

4. Вяжущее поставляют упакованным в бумажные мешки. Масса упаковочной единицы вяжущего составляет 25 кг.

На каждую упаковочную единицу наклеивается этикетка, содержащая следующую информацию: торговая марка «Парад®»; изготовитель: ЗАО «ПАРАД»; место нахождения изготовителя - Республика Беларусь, г. Минск, ул. Железнодорожная, 44-276; тел./факс +375 172702441; +375 172519099; e-mail: info@parad.by; адрес производства: Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, Фанипольский с/с, район аг. Гричино; условное обозначение вяжущего - вяжущее цементное для приготовления безусадочных строительных растворов и бетонов «Парад Ц 640» ТУ ВУ 100926738.026-2017; назначение и область применения; указания по применению; меры предосторожности; условия хранения; гарантийный срок хранения – 6 месяцев от даты изготовления; манипуляционный знак «Беречь от влаги»; знак соответствия требованиям ТР 2009/013/ВУ; дата изготовления; номер партии; масса, кг; штрих-код.

5. Приготовление растворных и бетонных смесей с применением вяжущего следует производить в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Беларусь, в том числе СТБ 1035-96 «Смеси бетонные. Технические условия», СТБ 1182-99 «Бетоны. Правила подбора состава», СТБ 1307-2012 «Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия», на основании проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и рекомендаций изготовителя.

6. Вяжущее следует транспортировать в упакованном виде на поддонах крытыми транспортными средствами в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании необходимо соблюдать условия, обеспечивающие защиту упаковки с вяжущим от механических повреждений, увлажнения и загрязнения.

Вяжущее должно храниться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 70 % на поддонах, укрытых термоусадочной пленкой, при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С, в условиях защиты от увлажнения, воздействия прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

7. Ответственность за соответствие поставляемого вяжущего настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик, подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа



В.И. Лобачевский

№ 0041147