

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное предприятие «БелдорНИИ»

220073, г. Минск, 4-ый Загородный пер., д. 60; факс +375 17 204 32 94, тел. +375 17 259 83 67

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС

04.0050-21

Дата регистрации « 15 » июля 2021 г.

Действительно до « 15 » июля 2026 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Состав гидроизоляционный проникающий кольматирующий «ГС Пронитрат Гидро»
ТУ ВУ 100926738.017-2021

2. Назначение

Применяется для гидроизоляции строительных конструкций из бетона, кирпича,
камня.

3. Изготовитель

Закрытое акционерное общество «ПАРАД» (ЗАО «ПАРАД»), Республика Беларусь,
220069, г. Минск, ул. Железнодорожная, д. 44, оф. 276 (адрес производства:
Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский район, д. Гричино)

4. Заявитель

Закрытое акционерное общество «ПАРАД» (ЗАО «ПАРАД»), Республика
Беларусь, 220069, г. Минск, ул. Железнодорожная, д. 44, оф. 276.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протоколов испытаний: №62-2021 от 07.07.2021 (ЛТКиИ ЗАО «Парад», аттестат аккредитации №BY/112 2.3588), №4068/4 от 30.04.2021 (Испытательный центр Государственного предприятия «Институт НИИСМ», аттестат аккредитации №BY/112 1.0010); свидетельства о государственной регистрации №BY.50.51.01.008.E.002553.12.13 от 27.12.2013; отчет от 22 апреля 2021 по результатам проверки системы производственного контроля

6. Техническое свидетельство действует на
серийное производство.

7. Особые отметки

Уполномоченный орган государственного предприятия «БелдорНИИ» проводит инспекционный контроль в период действия технического свидетельства на продукцию производства ЗАО «ПАРАД».

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

М.Л. Берестевич



15 июля 2021 г.

№ 0004572

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

04.0050-21

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

состава гидроизоляционного проникающего колюматизирующего «ГС Пронитрат Гидро» ТУ ВУ 100926738.017-2021

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний	Фактически полученные значения
1.	Внешний вид	ТУ ВУ 100926738.017	Прозрачная жидкость без посторонних примесей
2.	Массовая доля действующего вещества, %	ТУ ВУ 100926738.017 СТБ 1416, ГОСТ 31939-2012	29,8
3.	Плотность, г/см ³	ТУ ВУ 100926738.017, ГОСТ 18329	1,1623
4.	Водопоглощение за 48 ч, % - контрольные образцы, - образцы, обработанные однократно гидроизоляционным составом	ТУ ВУ 100926738.017, СТБ 1416	8,20 2,68
	Показатель эффективности (снижение водопоглощения)		3,06
5	Водонепроницаемость бетона, МПа - до обработки, - после однократной обработки гидроизоляционным составом	ТУ ВУ 100926738.017, ГОСТ 12730.5 ГОСТ 12730.09	0,2 МПа 1,2 МПа
5.1	Марка бетона по водонепроницаемости, - до обработки, - после однократной обработки гидроизоляционным составом		W2 W12
5.2	Повышение марки бетона по водонепроницаемости после однократной обработки гидроизоляционным раствором		повышение марки составляет 5 ступеней
6	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108, МВИ МН Н12	3

Руководитель
уполномоченного органа

М. Л. Берестевич

М.П.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС 04.0050-20

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на состав гидроизоляционный проникающий кольматирующий «ГС Пронитрат Гидро» ТУ ВУ 100926738.017-2021 (далее «ГС Пронитрат Гидро»), производства ЗАО «ПАРАД», Республика Беларусь.

2. По основному эффекту действия относится к гидроизолирующим, гидрофобизирующим, защищающим от воздействия агрессивных факторов внешней среды и химических сред составам проникающего действия. Применяется для гидроизоляции строительных конструкций из бетона, кирпича и камня.

3. «ГС Пронитрат Гидро» - жидкий гидроизоляционный состав для высокоэффективной гидроизоляции, гидрофобизации и защиты строительных конструкций от воздействия агрессивных факторов внешней среды и химических реагентов. Представляет собой прозрачную жидкость без специфического запаха. Производится по технологическому регламенту производителя в соответствии с требованиями ТУ ВУ 100926738.017-2021 «Составы гидроизоляционные проникающие «Пронитрат».

4. «ГС Пронитрат Гидро» поставляется в готовом для применения виде. Перед использованием тщательно перемешивается. Не допускается разбавление водой. Основной способ нанесения – распыление при помощи краскопульта или пульверизатора. Рекомендуемое количество слоев -2. Время межслойной сушки при двухслойном нанесении -24 часа (второй слой наносить через 1 сутки после нанесения предыдущего). Работы по нанесению гидроизоляции следует выполнять при температуре воздуха и основания от + 5 °С до + 30 °С. Время впитывания состава 2 часа. Время полного высыхания – 4 часа. Расход составляет 0,2-0,3 кг/м² при двухслойном нанесении. Декоративные покрытия на обработанные поверхности следует наносить через 7 суток. Полная гидроизоляция и антикоррозионная защита обработанной поверхности достигается в течение 30-40 суток после обработки.

Подготовка поверхности под обработку «ГС Пронитрат Гидро» осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя состава.

5. Применение «ГС Пронитрат Гидро» следует выполнять в соответствии с рекомендациями производителя, действующими ТНПА на территории Республики Беларусь в отношении выполнения работ по устройству гидроизоляции, а также с учетом настоящего технического свидетельства.

6. «ГС Пронитрат Гидро» поставляется в пластиковых канистрах. Массой до 30 кг. На каждую упаковочную единицу нанесена маркировка, которая содержит следующую информацию: наименование продукции, назначение, рекомендации по подготовке поверхности, приготовлению и применению состава, меры предосторожности, расход, срок годности, условия хранения и транспортирования, наименование и реквизиты изготовителя, наименование и адрес производителя, штрих код, дату изготовления, номер партии, массу (кг), номер НД, манипуляционные знаки, знаки соответствия. Срок годности «ГС Пронитрат Гидро» составляет 6 месяцев от даты изготовления.

7. «ГС Пронитрат Гидро» транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта. Способ транспортирования должен обеспечивать защиту упаковки от механических повреждений и защиту от замораживания состава. Транспортирование необходимо осуществлять только при положительных температурах.

Хранить «ГС Пронитрат Гидро» следует в герметичной упаковке при температуре не ниже + 5 °С в крытых сухих помещениях с влажностью воздуха не более 75 %.

8. Ответственность за соответствие «ГС Пронитрат Гидро» настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – предприятие, осуществляющее работы с использованием «ГС Пронитрат Гидро».

Руководитель
уполномоченного органа



М.Л. Берестевич

№ 0011328